

Alpina Expert Mosaikputz

Мозаїчна штукатурка

Alpina Expert Mosaikputz — у готових кольорах

Опис продукту:

Готова до використання декоративна штукатурна суміш з кольоровими гранулами натурального каменю для зовнішніх робіт



СТИСЛИЙ ОГЛЯД

Розміри упаковки:

16 кг

Призначення:

Правильний вибір для декоративного гранульного покриття фасаду. Продукт створює міцне покриття, що стійке до атмосферних впливів та механічних навантажень. Матеріал наноситься швидко, методом «мокре по мокрому».

Властивості:

- Атмосферостійка
- Добре витримує навантаження
- Екологічно чиста
- Ударотривка
- Легка в нанесенні

Придатні основи:

- Мінеральні основи:
- Вапняно-цементні штукатурки
- Бетон
- Гіпсові шпаклівки та плити

Тонування:

10 готових відтінків. Можливе замовлення індивідуального кольору. Через використання натуральних наповнювачів можливе незначне коливання колірного тону, тому на дотичних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати матеріали з різних партій.

Ступінь глянцеу:

матова

Інструмент / Температура / Нанесення:

Штукатурний розчин наноситься на поверхню за допомогою шпателя з нержавіючої сталі. Товщина нанесення штукатурного розчину повинна відповідати розміру зерна штукатурки. Зайвий розчин треба відразу видалити, тримаючи шпатель під кутом. Щоб уникнути видимих накладень штукатурки необхідна достатня кількість працівників на кожну ділянку робіт. Для роботи необхідно використовувати тільки чистий інструмент.

Час висихання:

При температурі +20°C і вологості повітря 65% шар штукатурки стає сухим через 3-4 дні, повністю висихає через 6-8 днів. При нижчій температурі і більшій вологості час висихання збільшується.

Витрата:

16 кілограмів вистачає приблизно на 3,5 м² (прибл. 4,5 кг/м²) на один шар на гладкій поверхні з нормальним водопоглинанням. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується. Реальна витрата визначається пробним нанесенням.

Структура покриття/розведення:

Ґрунтувальне покриття:

Alpina Grundierung Unter Putz

Фінішне покриття:

нерозведеною Alpina Expert Mosaikputz;

Склад:

Дисперсія акрилового сополімера, вода, мінеральні наповнювачі та пігмент, адитиви. Згідно з європейськими нормами, допустимий вміст летких органічних сполук (ЛОС) у продукті цієї категорії (кат. А/с) складає 40 г/л, а згідно українських норм (підкат. А/3) - 75 г/л. У цьому продукті вміст летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 35 г/л.

Alpina Expert Mosaikputz

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА

Підготовка основи:

Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, вибоїни оштукатурити.

Вапняно-цементні штукатурки:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, поглинаючі і слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка. Сильно поглинаючі штукатурки і ті, що мають легкий осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому).

Бетон:

Бетонні основи з відкладеннями бруду або з осипом піску очистити механічним способом або струменями води під тиском. На слабопоглинальні або відповідно рівні основи нанести ґрунтуюче покриття матеріалом Alpina Grundierung unter Putz. Нормальні або сильно поглинаючі основи проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

Покриття дисперсійною штукатуркою та дисперсійними фарбами з хорошою здатністю до навантаження:

Глянцеві поверхні та емалеві покриття зашкурити. Засмічені, старі покриття, що осипаються, очистити струменями води під тиском.

Покриття з поганою здатністю до навантаження:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води під тиском або іншим придатним способом. При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

Основи з дефектами:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фасадними шпаклівками. Значні дефекти відремонтувати ремонтним розчином. Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтовка.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Запобіжні заходи:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи забезпечити належне провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв і паління під час використання продукту. При потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання парів та аерозолів.

Зберігання:

Зберігати у щільно закритій тарі в прохолодному місці при температурі не менш ніж +5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно закритій тарі.

Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу віддати в пункти прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки матеріалу і тару утилізувати як побутове сміття.

Технічна інформація № 277_1-UA станом на серпень 2019 р.

Через різноманіття основ і певних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної мети застосування щодо умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою силу.