

Технічна інформація

Alpina EXPERT ФАРБА ФАСАДНА

Дисперсійна атмосферостійка фасадна фарба в системі швидкого ремонту Alpina EXPERT RESTART

- Стійка до атмосферних впливів • Екологічна та безпечна • Зручна у використанні

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Цільове призначення:

Призначена для довговічного захисту та кольорового оформлення бетонних, цегляних та оштукатурених фасадів, у тому числі з штукатурними системами фасадного утеплення з пінополістирольним утеплювачем. Також підходить для внутрішнього використання при фарбуванні неопалюваних приміщень та зон з підвищеною вологістю.

Колір:

Білий.

Також можливе ручне тонування за допомогою Пігменту-концентрату Alpina EXPERT ПІГМЕНТ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТОНУВАННЯ

Склад:

Дисперсія акрилового сополімера, вода, мінеральні наповнювачі, пігмент, адитиви.

Властивості:

- розроблена для використання в системі швидкого ремонту Alpina EXPERT RESTART;
- атмосферостійка, для захисту фасадів від вологи, вітру та морозу;
- стійка до вицвітання під дією лужності та УФ-випромінювання;
- сприяє швидкому висиханню фасаду з паропроникністю класу V2 (ДСТУ EN 1062-1:2021);
- захищає фасад від руйнівного впливу вологи зі зниженою водопроникністю класу W2 (ДСТУ EN 1062-1:2021);
- екологічно безпечна, без шкідливих добавок та неприємного запаху.

Границі значення вмісту летких органічних сполук (норми України), зміст ЛОС в продукті:

Максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/3) - 75 г/л з 2021 року та 40 г/л з 2024 року. У цьому продукті вміст летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 9 г/л.

Упаковка:

2,5 л, 10 л

Ступінь глянцю:

Матовий

Заходи безпеки:

Тримати в місці, не доступному для дітей. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. При контакті з шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт та водойми! При нанесенні розпилюванням уникати вдихання парів та аерозолю. Очистка інструментів: одразу після використання вимити водою.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці при температурі не менше + 5 °C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці від дати виробництва в закритій оригінальній упаковці.

Утилізація:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати як побутове сміття.



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ, НАНЕСЕННЯ

ПРИДАТНІ ОСНОВИ

Підготовка основи:

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Постарілі відшарування та відкладення бруду видалити без залишку напірними струменями води або сухим механічним способом. Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, володіти здатністю до навантажень та не містити речовин, які перешкоджають згідному матеріалу та поверхні (наприклад жири, масла, смоли, пил, бруд і т.д.).

Способи нанесення / Інструмент:

Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Якщо продукт затонований - рекомендуємо пробним нанесенням перевіратися у відповідності затонованої фарби до потрібного кольору. Нанести фарбу у два шари. Фарба наноситься пензлем, валиком або фарбопультом. Сильно пористі поверхні, високо-поглинаючі, ті, що мають осип необхідно загрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення Alpina EXPERT ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ. Для первого шару наносити фарбу, розведену максимум 10% (за об'ємом) води. Для фінішного покриття - нерозведенено; у разі потреби розвести максимум 5% води. Безпівтряне нанесення: кут розпилення: 60°, діаметр сопла: 0,021-0,023", тиск 175-180 бар. Після використання інструмент помити водою.

Витрата:

10 літрів вистачає приблизно на 83 м² (прибл. 120 мл/м²) на один шар на гладкій поверхні з нормальним рівнем водопоглинання. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується. Реальна витрата залежить від стану поверхні і визначається за допомогою тестового нанесення.

Оптимальні умови для нанесення:

Не наносити при температурі поверхні та повітря нижче +5°C та не вище +35°C.

Час висихання:

При температурі +20°C і вологості повітря 65% висихає через 4-6 годин, через 12 годин можна наносити наступний шар фарби. При нижчій температурі і більшій вологості час висихання відповідно збільшується.

Технічна інформація Станом на жовтень 2022 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець / користувач, однак зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ втрачає свою силу. Актуальна технічна інформація доступна на сайті www.alpina.ua

Мох, водорості, застарілі відшарування і відкладення бруду:

видалити без залишку струменями води під тиском або сухим механічним способом. Основа після очищення має бути міцною, чистою, із здатністю до навантажень і без розділяючих речовин.

Цементно-вапняні штукатурки:

Нові цементно-вапняні штукатурки рекомендується не обробляти 4 тижні. Частково поштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. На нормально і слабо-поглинаючі штукатурки наносити продукт без попереднього ґрунтування. Пористі, сильно поглинаючі і ті, що мають легкий осип штукатурки потрібно попередньо загрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення Alpina EXPERT ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ. Потім нанести перший шар фарби, розведене водою максимум на 10%.

Покриття з дисперсійної фарби та штукатурки з поганою здатністю до навантажень :

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними струменями води або іншим відповідним способом. Після вологого очищення перед подальшою обробкою дати основі добре висохнути. Попереднє ґрунтування виконати ґрунтовкою глибокого проникнення Alpina EXPERT ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ. Потім нанести перший шар фарби, розведене водою максимум на 10%.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами зі здатністю до навантажень:

Глянцеві поверхні і емалеві покриття зашліфувати і знепилити. Брудні з осипом старі покриття очистити напірними струменями води. Потім нанести перший шар фарби, розведене водою максимум на 10%.

Основи з дефектами:

Великі дефекти (до 10 мм) зашпаклювати Alpina EXPERT RESTART РЕМОНТНА СУМІШ 5 В 1, для внутрішніх робіт (дефекти до 3 мм) використовувати Alpina EXPERT ШПАКЛІВКА ФІНІШНА ІНТЕР'ЄРНА. Защпакльовані ділянки погрунтувати матеріалом Alpina EXPERT ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ.

Бетон:

Бетонні основи з відкладенням бруду або з осипом піску очистити механічним способом або струменями води під тиском. На слабо поглинаючі або відповідно рівні основи нанести перший шар фарби, розведене водою до 10%. Нормальні або сильно поглинаючі основи погрунтувати матеріалом Alpina EXPERT ГРУНТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ.

Керамічна та облицювальна кладка:

До фарбування придатна кладка тільки з морозостійкого облицювального каменю або клінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляна кладка має бути без тріщин по швах, сухою та без висолів. Перший шар покриття виконати фарбою, розведену водою до 10%.

Після публікації нового видання ця технічна інформація стає недійсною