



Direkt auf Rost

Alpina Прямо на ржавчину

Описание продукта:

специальная эмаль для нанесения прямо на ржавчину, для стали и железа. Для внутренних и наружных работ - для длительной, светостойкой защиты от ржавчины.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Длительная защита от коррозии
Легко наносится
Отличная светостойкость

Свойства:

отличная адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль в одном. Высокая степень укрывистости, максимальная стойкость к атмосферным явлениям, грязеотталкивающие свойства, простота в нанесении. Быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением следующего слоя эмали. Оптимальная защита при наружном применении при нанесении 3 тонких слоев. Для внутренних работ достаточно 2 слоя. Слабый запах при нанесении и высыхании.

Пригодные подложки:

Железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

Цветовые тона/ колеровка:

СЛОНОВАЯ КОСТЬ
ЖЕЛТЫЙ
ЗОЛОТИСТЫЙ
КРАСНЫЙ
БОРДО
СИНИЙ
ЗЕЛЕНый
СЕРЫЙ
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
ШОКОЛАДНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
СЕРЕБРЯНЫЙ
БЕЛЫЙ

Степень глянца:

гляцевая (серебрянный и золотистый оттенок - шелковисто-гляцевая)

Инструмент / температура:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%
- сухо на поверхности примерно через 2 часов
- сухо на ощупь примерно через 3-4 часов
- готова для нанесения следующего слоя покрытие примерно через 6-8 часов
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Нанесение и расход:

рыхлую ржавчину и грязь удалить соответствующим инструментом. Поверхность шлифовать не нужно. Продукт хорошо размешать, нанести при температуре не менее +5°C кистью, валиком или пульверизатором. Очистить инструмент уайт-спиритом.
Расход: 100-120 мл/м2 на слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:
Alpina Direkt auf Rost неразбавленно.
промежуточный слой и финиш:
Alpina Direkt auf Rost неразбавленно.

Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.

Direkt auf Rost

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины ручной шлифовкой (прочную ржавчину можно не удалять). Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутри / снаружи	прошлифовать, удалить непрочную ржавчину, обезжирить	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost (только снаружи)	Alpina Direkt auf Rost
Прочные старые покрытия (кроме акриловых и порошковых эмалей)	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить, щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультom
мл/м ²	90	90-100	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 310_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАИНА», UA-08170 Киевская обл., с. Вита-Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-А
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-мэйл: info@caparol.ua