

Direkt auf Rost

Alpina Прямо на іржу

Опис продукту:

Спеціальна емаль для нанесення прямо на іржу, для сталі та заліза. Для внутрішніх та зовнішніх робіт - для тривалого, світлостійкого захисту від іржі.



КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Розміри упаковки:

0,75л; 2,5л.

Переваги продукту:

Тривалий захист від корозії;
Легко наноситься;
Гарна світлостійкість.

Властивості:

Чудова адгезійна ґрунтовка, захист від корозії та фінішна емаль в одному продукті. Високий ступінь покриття, максимальна стійкість до атмосферних явищ, брудовідштовхувальні властивості, простота в нанесенні. Швидко сохне, короткий термін висихання перед нанесенням наступного шару емалі. Оптимальний захист при зовнішньому застосуванні при нанесенні 3 тонких шарів. Для внутрішніх робіт достатньо 2 шарів. Слабкий запах при нанесенні та висиханні.

Придатні основи:

Залізо та сталь (окрім оцинкованого металлу) в домашньому господарстві та саду, міцні наявні лакофарбові покриття (окрім акрилових емалей та порошкових покриттів). Не підходить для поверхонь з сильним або тривалим вологим навантаженням або впливом, що викликає корозію речовин (солей або кислот).

Кольорові відтінки / тонування:

Слонова кістка;
Жовтий;
Золотистий;
Червоний;
Бордовий;
Синій;
Зелений;
Сірий;
Темно-коричневий;
Шоколадний;
Чорний;
Срібний;
Білий;

Ступінь глянцею:

Глянцева (срібний та золотистий відтінок - шовковисто-глянцева).

Інструмент / температура / нанесення:

Наносити щіткою, валиком або фарбопультком.
Не застосовувати за температури повітря та основи нижче +5°C. Інструменти після використання очистити уайт-спіритом.

Час висихання:

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65%:
- суха на поверхні приблизно за 2 години;
- суха на дотик приблизно за 3-4 години;
- готова для нанесення наступного шару покриття приблизно за 6-8 годин.
При більш низькій температурі та високій вологості час висихання відповідно збільшується.

Нанесення та витрата:

Крихку іржу та бруд видалити відповідним інструментом. Поверхню шліфувати не потрібно. Продукт добре розмішати, нанести за температури не менше +5°C щіткою, валиком або методом розпилення (фарбопультком). Очистити інструмент уайт-спіритом.
Витрата: 90-120 мл/м² на шар.

Структура покриття /розбавлення:

Ґрунтувальний шар:
Alpina Direkt auf Rost нерозбавлена.
Проміжний шар та фінішний:
Alpina Direkt auf Rost нерозбавлена.

Склад:

Алкідна смола, уайт-спірит, пігмент, мінеральні наповнювачі, добавки, антикоррозійний пігмент. Максимально допустиме значення ЕС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. А/і): 500 г/л. Даний продукт містить не більше 500 г/л ЛОС.



Direkt auf Rost

Придатні основи та їх підготовка

Підготовка основи:

Металеві поверхні очистити від крихкої іржі ручним шліфуванням (міцну іржу можна не видаляти).
Забруднення та роздільні речовини (масла, жири) видалити.

Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Нетривке покриття лаками, емалями повністю видалити до міцної основи.

Основа	Застосування	Підготовка основи	Ґрунтовка	Проміжне покриття	Кінцеве покриття
Залізо, сталь	зовні / всередині	відшліфувати, видалити крихку іржу, знежирити	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost (тільки зовні)	Alpina Direkt auf Rost
Міцні старі покриття (окрім акрилових та порошкових емалей)	зовні / всередині	відшліфувати, очистити, лужне щавлення	Пошкодження відремонтувати відповідно до основи та проґрунтувати.	Alpina Direkt auf Rost	Alpina Direkt auf Rost

Витрата

	Нанесення щіткою	Нанесення валиком	Нанесення методом розпилення
мл/м ²	90	90-100	100-120

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Увага

Легкозаймиста рідина та пари. Шкідливо для водних організмів з довготривалими наслідками. Повторний контакт може викликати сухість та тріскання шкіри. Тримати в місці, недоступному для дітей. Беретти від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. Не палити. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Не допускати потрапляння в довкілля. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: Прополоскати рот. НЕ викликати блювоту. Містить бутанон оксим. Може спричинити алергічну реакцію.

Утилізація

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці за температури від +5°C до +20°C. Гарантійний строк зберігання: 5 років в закритій оригінальній упаковці.

ТІ № 310_UA_RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ стає недейсним.