



Direkt auf Rost Hammerschlageffekt

Alpina Прямо на ржавчину молотковый эффект

Описание продукта:

специальная эмаль с отличной молотковой структурой для стали и железа. Для внутренних и наружных работ - для длительной, светостойкой защиты от ржавчины.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Длительная защита от коррозии
Великолепная структура
Отличная светостойкость

Свойства:

отличная адгезионная грунтовка, защита от коррозии и финишная эмаль в одном. Антикоррозионная защита с высокой степенью укрывистости, отличная молотковая структура и максимальная стойкость к атмосферным явлениям, грязеотталкивающие свойства и простота в нанесении. Быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением следующего слоя эмали. Оптимальная защита при наружном применении при нанесении 3 тонких слоев. Для внутренних работ достаточно 2 слоя. Слабый запах при нанесении и высыхании.

Пригодные подложки:

железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

Цветовые тона/ колеровка:

серебряный
антрацитный
черный
синий
коричневый
зеленый
медный

Степень глянца:

глянцевая

Инструмент / температура / нанесение:

наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 2-4 часа, сухо на отлип через 4 часа, нанесение следующего слоя через 8-12 часов, полное затвердевание примерно через 3 дня.

Нанесение и расход:

рыхлую ржавчину и грязь удалить соответствующим инструментом. Ржавые поверхности слегка подшлифовать, старую краску, цветные металлы также слегка подшлифовать. Продукт хорошо размешать, нанести при температуре не менее +5°C кистью, валиком или пульверизатором. Нанести не менее 2-х слоёв материала. Структура образуется после 1-2-х минут. После образования структуры поверхность больше не обрабатывать!
Расход: примерно 90 мл/м² на слой. Оптимальная структура образуется только при тонком нанесении слоёв. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:

Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt неразбавленно.
промежуточный слой и финиш:
Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt неразбавленно.
При разбавлении структура не образуется.

Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. А/1): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 450 г/л ЛОС.



Direkt auf Rost Hammerschlageffekt

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины ручной шлифовкой (прочную ржавчину можно не удалять). Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточн	Заклучитель
Железо, сталь	внутри / снаружи	прошлифовать, удалить непрочную ржавчину, обезжирить	Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt	Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt (только снаружи)	Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt
Прочные старые покрытия (кроме акриловых и порошковых эмалей)	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить, щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt	Alpina Direkt auf Rost Hammerschlageffekt

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м ²	90	90-100	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Может вызывать сонливость или головокружение.
Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать вдыхание пыли/дыма/газа/тумана/пара/аэрозоли.
Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. При отсутствии надежной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

ТИ № 315_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАИНА», UA-08170 Киевская обл., с. Вита-Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-А
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-мэйл: info@caparol.ua