



Weisslack

Alpina Белая эмаль для дерева и металла

Описание продукта:

область применения: алкидная белая эмаль с превосходной укрывистостью для создания очень прочного и долговечного покрытия внутри и снаружи помещения. Устойчива к царапинам, прекрасно очищается.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Превосходная укрывистость
Очень прочная и устойчивая к царапинам
Прекрасно очищается

Свойства:

продукт создает идеально гладкую и устойчивую к царапинам поверхность. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Легко наносится и быстро высыхает.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности дерева, металла и твердого ПВХ. При необходимости также минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

Цветовые тона/ колеровка:

белый;
колеруется вручную с помощью концентратов Alpina Tint.

Степень глянца:

глянцевая и шелковисто-глянцевая

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 5 часов. Нанесение следующего продукта через 8 часов.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Weisslack в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina для дерева или металла. Продукт хорошо размешать.
Расход: 80-100 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой:
Alpina Alpina Grundierung für Metall неразбавленно
или
Alpina Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
промежуточный слой и финиш:
Alpina Weisslack неразбавленно.

Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, аддитивы, антикоррозионные пигменты. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 500 г/л ЛОС.



Weisslack

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой.
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрyтия с плохой несущей способностью

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina Weisslack	-	Alpina Weisslack
	снаружи	прошлифовать	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Цинк	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Алюминий, медь	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	прошлифовать, обезжирить	Alpina Weisslack	-	Alpina Weisslack
Бетон	внутри / снаружи	В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить.	-	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать, очистить	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Weisslack	Alpina Weisslack

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопульту
мл/м ²	80-100	90-100	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.
Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.
Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.
Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.
Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 370_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.