

AmphiSilan Putzfestiger

Спеціальний засіб для ґрунтування, що містить розчинник, зі зміцнюючою дією, для обробки критичних ділянок поверхні при проведенні зовнішніх і внутрішніх робіт.




Опис продукту

Сфера застосування	Засіб AmphiSilan-Putzfestiger забезпечує отримання зміцнювальних ґрунтувальних покриттів на критичних ділянках поверхонь, таких як поверхні, що сильно вбирають вологу і старі пофарбовані поверхні, шліфовані гіпсові поверхні, змиті клейові фарби і гіпсокартонні плити. Особливо добре підходить для зміцнюючого ґрунтувального фарбування на композиційних теплоізолюючих системах на базі полістиролу або на теплоізолюючих штукатурках на базі полістиролу.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ лугостійка; ■ без внутрішньої напруги; ■ висока проникаюча здатність; ■ не жовтіє; ■ володіє дифузійною та сорбційною здатністю.
В'язуче	Акрилатна полімеризаційна смола
Упаковка/Розмір тари	10 л
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі.
Технічна характеристика	■ Щільність: бл. 0,8 г/см ³

Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути чистими, сухими та не мати розділяючих речовин.
Підготовка основи	Залежно від структури основи покриття потрібно наносити щіткою або розпиленням один або два рази методом «мокре по мокрому». На основах, що слабо вбирають або вбирають нерівномірно, що вимагають зміцнення, можна нанести ґрунтувальне покриття AmphiSilan-Putzfestiger, розбавленим макс. на 10% розріджувачем Caparol AF-Verdünner. Ґрунтовка не повинна утворювати щільних, блискучих плівок. Дати поверхні, проґрунтованій матеріалом AmphiSilan-Putzfestiger, добре просохнути перед подальшою обробкою (при 20 ° C, не менше 12 годин; при більш низьких температурах - відповідно більше, при необхідності - кілька днів).
Розбавлення	При необхідності розбавляти виключно матеріалом Caparol AF-Verdünner.
Витрата	Бл. 150–300 мл/м ² в залежності від структури та вбираючої здатності основи. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.
Умови застосування	Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні: Можна проводити обробку і на морозі, якщо поверхня суха та вільна від льоду.



Період висихання	При +20°С і відносній вологості повітря 65% поверхню готова до подальшої обробки не раніше, ніж через 12 годин. При більш низьких температурах в приміщенні і на стінах слід відповідно дотримуватися більш тривалого часу висихання, при необхідності кілька днів.
Інструменти	Нанесення покриття здійснюється за допомогою щіток, стійких до розчинників, добре втираючи матеріал в поверхню. Нанесення розпиленням (Airless), за допомогою відповідних безповітряних розпилювачів. Не застосовувати розпилювачі на стислому повітрі, інакше можуть утворитися вибухонебезпечні повітряні суміші.
Очищення інструментів	Очищення робочих інструментів проводити за допомогою уайт-спіриту.
Нанесення безповітряним методом (Airless)	Кут розпилення: 60° Форсунка: 0,029" Тиск при розпиленні: 50 – 60 бар

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Займиста. Тривалий контакт може викликати подразнення на шкірі. Не допускати попадання в руки дітей. Їмності слід тримати щільно закритими і зберігати їх в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні. Продукт слід зберігати на відстані від джерел займання. Не курити. Уникати потрапляння в очі або на шкіру. При ковтанні блювоту викликати не можна. Негайно звернутися за медичною допомогою, пред'явивши лікареві упаковку або етикетку від упаковки. Не вдихати туман що утворюється при нанесенні фарбопультом. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. При недостатній вентиляції використовувати респіратор. Не допускати попадання в каналізацію / водойми або в ґрунт. Докладні відомості: див. паспорт безпеки речовини.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Не застосовувати на скданих ділянках без достатньої тривалості висихання. У приміщеннях, в яких зберігаються продукти харчування, що не дозволяється застосовувати лакофарбові матеріали, що містять розчинники. Ґрунтовку AmphiSilan-Putzfestiger не можна змішувати з іншими матеріалами.
Утилізація	Під вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Тару з залишками продукту слід здавати на приймальний пункт для старих лаків.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Продукти цієї категорії (кат. A/h): 750 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 680 г/л ЛОС.
Код продукту	M-GF02
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Розчин штучної смоли, органічний розчинник, аддитиви.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація G670R NOE · Видання: April 2017

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.