

Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Шпатлевочная масса для получения гладких поверхностей с зеркальным глянцем.



Описание продукта

Область применения	Основанная на дисперсии шпаклевочная масса для блестящего оформления поверхностей внутренних стен.	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Водорасстворимая ■ Полупрозрачная ■ Зеркальный глянец без дополнительного покрытия ■ Рациональная и безопасная технология нанесения ■ Возможность машинного колерования в системе ColorExpress ■ Поддается очистке ■ Диффундирующая и обладает сорбционной способностью 	
Упаковка	2,5 л и 5 л	
Цвет	Беловатый, полупрозрачный.	
	Колерование:	
	Возможность машинного колерования в системе ColorExpress для получения ок. 1300 цветов из коллекции 3D и CaparolColor. Соответствующий список можно запросить. При нанесении покрытия на связанные поверхности смешать между собой содержимое емкостей с отколерованным продуктом, чтобы избежать различия цветовых тонов. При покупке 100 л и более материала одного цвета по требованию колерование может быть выполнено на заводе.	
Степень глянца	В зависимости от характера исполнения от шелковистого блеска до глянца.	
Хранение	В прохладном месте, не допускать замерзания.	
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: ■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха $s_d H_2O$: 	<p>ок. 1,45 г/мл</p> <p>ок. 0,06 м</p>

Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, ровными, не содержать разделяющих веществ и не быть контрастными. Соблюдать требования части С Положения о подрядно-строительных работах, стандарт DIN 18363, абз. 3. Внутренние оштукатуренные и гипсокартонные поверхности должны отвечать степени качества Q4.
Подготовка подложки	Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. В зависимости от свойств 1-2 слоя шпаклевки по всей поверхности материалом Caparol-Akkordspachtel fein (другие шпаклевочные массы не подходят), после высыхания – промежуточное шлифование. Для выравнивания впитывающей способности и связывания пыли выполнить грунтование материалом CapaSol LF.



Метод нанесения

Для экономного и рационального нанесения материала StuccoDecor DI LUCE рекомендуется использовать выправочный шпатель из высококачественной стали (пружинный шпатель с двойным полотном). Обязательно предварительно затереть шпатель бумагой мокрого шлифования (зернистость 400-600). Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю поверхность тонким слоем. При этом наносить по возможности минимум материала.

- Связанные между собой поверхности обрабатывать мокрые по мокрому.
- После высыхания удалить имеющиеся заусенцы от шпаклевки.
- Второй слой шпаклевки наносится по аналогичной процедуре, что и первый.
- При этом происходит насыщение глянца из материала.
- После кратковременного обветривания или после высыхания провести по поверхности выправочным шпателем под малым углом с небольшим надавливанием.
- При этом создается типичная блестящая поверхность.

Первый шаг:



- Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю поверхность тонким слоем. При этом наносить по возможности минимум материала. Связанные между собой поверхности обрабатывать мокрые по мокрому.
- после высыхания заусеницы от шпаклевки удаляются

Второй шаг, по желанию и третий шаг:



- Второй слой шпаклевки наносится по аналогичной процедуре, что и первый.
- При этом происходит насыщение глянца из материала.
- По желанию можно нанести третий слой, который полируется до зеркального блеска.

Полирование поверхности:



- После кратковременного обветривания или после высыхания проводить полирование.
- При этом провести по поверхности выправочным шпателем под малым углом с небольшим надавливанием.
- Этим создается типичная блестящая поверхность.

Замечание:

Полирование машинной техники для получения зеркального блеска связано определенным риском перегрева поверхности и рекомендуются только опытным специалистам. Нанесение и уплотнение третьего слоя шпателем дает сравнимый зеркальный блеск.

Указания по оформлению:

Технология создания гладких поверхностей при помощи StuccoDecor DI LUCE основана на изменении отражения света от нижележащих слоев шпаклевки и зеркального отражения на поверхности. Дополнительное глянцевое покрытие не нужно! Полировка полировальным диском позволяет добиться максимального зеркального блеска.

Путем варьирования технологии нанесения можно получить индивидуальный вид поверхности.

Расход

Ок. 160-180 мл/м² на 2 слоя шпаклевки. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения

Минимально допустимая температура нанесения:

+5 °C для температуры окружающего воздуха и подложки.

Сушка/время сушки	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 30-60 минут покрытие становится сухим на поверхности. Покрытие полностью высыхает через 1-2 дня. При более низкой температуре и большей влажности воздуха время сушки необходимо увеличить.
Чистка инструментов	Очистить водой сразу после использования.
Замечание	<p>Указания по очистке и уходу:</p> <p>Поверхность, выполненную материалом Stucco Decor DI LUCE, можно чистить путем немедленного удаления появляющихся загрязнений водой и влажной тряпкой. При этом работы по очистке необходимо выполнять <u>очень тщательно</u>. Чтобы повысить способность к очистке, можно нанести дополнительное защитное покрытие материалом Disboxap 450 при помощи чистой влажной тряпки или ветоши, из расчета 1 часть Disboxap 450 на 9 частей воды. При этом соответствующий цветовой тон подчеркивается или становится более интенсивным.</p> <p>При применении этого материала необходимо обеспечить хорошее проветривание. Если сделать это невозможно, использовать Disboxap 450 не рекомендуется. Вопреки соответствующей технической информации применение его для внутренних работ в таком случае допускается.</p>

Замечание

Указания для безопасного применения	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт. Профессиональный пользователь может запросить паспорт безопасности материала.
Утилизация	Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе, высушенные остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.
Код продуктов ЛКМ	M-DF02
Декларация состава	Сополимер акрилата и винилацетата, минеральные наполнители, вода, гликолевый эфир, гликоли, эфирный спирт, добавки, консерванты.
Техническая консультация	<p>В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия.</p> <p>Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.</p>
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация DI561R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de