

# Capadecor Stucco Satinato



CAPAROL

Дисперсионная шпаклевка для создания матовых поверхностей с характерным покрытием техники шпаклевания

Описание продукта	
Назначение	Тонирующая матовая дисперсионная шпаклевочная масса для создания декоративных отделок на внутренних поверхностях.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ податливая в обработке</li> <li>■ имеет характерный рельеф</li> <li>■ интенсивно насыщенные цвета</li> <li>■ рациональная и надежная в нанесении</li> <li>■ Материал проверен Комитетом гигиенической экспертизы строительной продукции</li> </ul>
Упаковка/Размер тары	■ 2,5 л и 5 л
Оттенки краски	белый <b>Тонирование:</b> Тонируется с помощью тонирующего оборудования ColorExpress в цветовых гаммах 1300 3D- и оттенках CaparolColor.
Степень блеска	<b>Затонированную массу следует тщательно перемешать перед использованием. Перемешивать рекомендуется вручную или с помощью смесителя, работающем на маленькой скорости.</b> Характерные свойства материала штукатурки Stucco Satinato влияют на рисунок выполняемой техники нанесения. Создание специфического рисунка поверхности во многом зависит от выбранного оттенка шпаклевочной массы и выбранной технологии нанесения. Темные цвета, как показывает опыт, придают более четкий рисунок, чем светлые оттенки.
Хранение	В покрытии смежных поверхностей контейнерных с тонированными материалом следует тщательно перемешать, чтобы избежать цветовых различий. При покупке более 100 л материала в одном оттенке можно заказать тонировку на заводе-изготовителе.
Технические данные	<p>При использовании тонировки с органическими пигментами в таких оттенках, как красный и оранжевый, в зонах с сильным естественным освещением возможны сильные изменения цвета. матовый</p> <p>Хранить в прохладном, незамерзающем помещении.</p> <p><b>Технические данные соответственно DIN EN 13300 (немецкая редакция Европейского стандарта):</b></p> <p>В зависимости от оттенка возможны отклонения в технических данных).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Влажное истирание: Класс 2, по степени истирания соответствует DIN 53778</li> <li>■ Плотность: <span style="float: right;">ок. 1,25 г/мл.</span></li> <li>■ Толщина воздушной прослойки эквивалентно диффузии <math>s_d \text{ H}_2 \text{ O}</math>: <span style="float: right;"><math>s_d</math> -Величины: ок. 0,12 м.</span></li> </ul>





Дополнительные продукты

- AkkordSpachtel fein
- Indeko-plus
- Caparol Feinroller

Пригодность соответственно  
Технической Информации №  
606 Определение области  
применения

Внутренние работы	Внутренние работы	Внутренние работы	Наружные работы 1	Наружные работы 2
1	2	3		
+	+	o	-	-
(-) непригоден / (O) условно пригоден / (+) пригоден				

## Применение

**Пригодное основание** Внутренние поверхности из минеральных штукатурок растворов класса PII, PIII, гипсовые основания и обрешётка под штукатурку растворов класса PIV, поверхности из гипсокартона, гипсоволокнистой плиты и бетонных поверхностей.

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, неконтрастным, свободным от всех отделяющихся веществ и идеально ровным. Следует соблюдать правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть C, DIN 18363, абзац 3. При подготовке основания необходимо соблюдать Техническую Информацию № 650.

**Подготовка  
основания**

Шероховатые основания, стены из гипсовых плит и все поверхности стен и потолков с интенсивным скользящим светом прежде всего следует обработать грунтовочной краской Caparol-Haftgrund. После этого всю поверхность следует покрыть 1-2 слоями шпаклевки Caparol-Akkordspachtel, полностью разглаживая поверхность, чтобы достичь качества, близкому к уровню Q4. После высыхания шпаклевки наносится выравнивающий промежуточный слой с макс. зернистостью P200 – 240 grit. Для достижения впитывающей способности и сбивания пыли необходимо нанести грунтовку CapaSol LF.

Основания, которые почти соответствуют уровню качества Q4, могут быть обработаны грунтовкой Indeko-plus. Важным условием является то, что Indeko-plus наносится валиком Caparol Feinroller по всей площади, или окончательно обрабатывается с помощью лазурной кисти. При использовании всех других инструментов текстура подслоя после нанесения штукатурки Stucco Satinato может остаться видимой.

**Способ нанесения**

Перед нанесением штукатурку Stucco Satinato следует тщательно перемешать, чтобы избежать появления адгезии на поверхности и по краям. Перемешивать можно с помощью мешалки или электрического миксера на низкой скорости. Не используйте миксеры с острыми краями! Не следует встряхивать материал после процесса смешивания.

Для создания особой техники шпаклевания штукатурка Stucco Satinato наносится тонким слоем открытыми точечными движениями и полностью растягивается.

После легкого высыхания штукатурки Stucco Satinato открытые места покрываются шпаклевкой методом точечного нанесения.

Второй ход работ производится таким же образом, как и первый. С помощью вариаций техник нанесения, внешний вид поверхности может быть подобран индивидуально.

**Обратите внимание:** при нанесении непременно следует избегать появления заусенцев. На шпатель необходимо наносить максимально точное количество материала, который может быть обработан в фазе сушки. Следует избегать высыхания материала на шпателе.

**Расход/  
Условия нанесения**

ок. 80 - 100 мл/м<sup>2</sup>/ход работы. Точное количество расходного материала следует определить путем пробного нанесения.

**Высыхание/Время  
высыхания**

**Нижний предел температуры при обработке:**  
+5 °C атмосферы и основания.

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % после примерно 30 - 60 минут поверхность высыхает. Поверхность полностью высыхает и готова снова к обработке после 1 - 2 дней. При низких температурах и высокой влажности воздуха время высыхания следует продлить.

**Инструменты**

Для обработки мы рекомендуем использовать неабразивный шпатель из нержавеющей стали (двулистый шпатель-перо) для экономного и эффективного нанесения штукатурки Stucco Satinato. Шпатель обязательно следует предварительно очистить влажной наждачной бумагой (зерно 400-600) и срезать острые ребра.

**Очистка  
инструментов**

Сразу после использования промыть водой.

**Примечание**

**Способы очистки и ухода:**

Поверхности Stucco Satinato могут незначительно подвергаться эффекту письма. Это значительно зависит от оттенка покрытия. Очистку следует сначала производить на пробной поверхности при повышенной осторожности. Блестящие пятна, появившиеся в результате очистки, не могут быть устранены.

	Примечания
Обратите внимание (на момент печати)	Хранить в недоступном для детей месте. При шлифовании используйте пылеулавливающий фильтр P2. Во время нанесения и высыхания позаботьтесь о полноценной вентиляции. Не рекомендуется есть, пить и курить во время использования краски. В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно тщательно промыть водой. Не выливать в канализацию, водоемы или на землю. Для более точных данных: см. Сертификат безопасности.
Утилизация	На переработку отдавать только пустые контейнеры. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы от красок на водной основе, высушенные остатки материала можно утилизировать как отвердевшую краску или как бытовые отходы.
Коды лако-красочной продукции	M-DF01
Декларация составляющих	Полиакрилатная / поливинилацетатная смола, минеральные наполнители, вода, присадки, консерванты (метил-/бензисотиазолинон)
Техническая консультация	Все основания, которые встречаются на практике, и их обслуживание после окрашивания, не могут быть полностью описаны в данной публикации. Если обрабатываются основания, которые не были перечислены в этой технической информации, сначала необходимо проконсультироваться с нами или сотрудниками из других наших представительств. Мы будем рады подробно проконсультировать Вас, ссылаясь на Ваш объект.
Центр Обслуживания Клиентов	Тел.: 0 61 54 / 71 17 10 Факс: 0 61 54 / 71 17 11 E-Mail: <a href="mailto:kundenservicecenter@caparol.de">kundenservicecenter@caparol.de</a>

## Техническая информация № 562 • Состояние: Ноябрь 2014

Эта техническая информация составлена на основании новейших техник и результатов нашего опыта при. Принимая во внимание разнообразие оснований и условий объектов, покупатель/пользователь не освобождается от обязанности проверить перед началом работы наши материалы под свою ответственность на их пригодность по предусмотренным целям использования в профессиональных и домашних условиях. Действительной является Техническая информация в последней редакции. Актуальный вариант этого документа Вы найдете её на сайте [www.caparol.de](http://www.caparol.de)