

# Putzgrund 610

Водорозчинна, адгезійна, наповнена, спеціальна ґрунтувальна фарба для мінеральних зовнішніх і внутрішніх поверхонь зі здатністю до навантажень.



## Опис продукту

Сфера застосування	<p>Для нанесення шорстких ґрунтувальних покриттів, що не володіють здатністю до навантажень на мінеральні зовнішні і внутрішні поверхні.</p> <p>Застосовується спеціально в якості попереднього покриття, що додає адгезії, при наступному нанесенні покриттів із штукатурок на основі синтетичної смоли, силіконової смоли, дисперсійних силікатних штукатурок, мінеральних штукатурок і штукатурок з кольоровими каменями, що значно полегшує нанесення і структурування цих матеріалів і підвищує продуктивність на одиницю поверхні.</p> <p>Підходить для систем теплоізоляції Capatect-WDV-System A + B, Capatect-VHF-System (див. Таблицю на сторінці 2). Крім того, при застосуванні препарату на зовнішніх поверхнях знижується водовбираюча здатність основи, тому що вода, яка проникає через дефектні ділянки структурної штукатурки, затримується шаром ґрунтовки.</p> <p>Putzgrund 610 застосовується, також, як ґрунтувальне покриття, що створює структуру при нанесенні лазурі Arte-Lasur і Deco-Lasur, а також як ґрунтувальний шар при нанесенні матеріалів Capadecor-Putz і Capadecor Calcino-Decor.</p>
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ атмосферостійкий,</li> <li>■ водовідштовхуючий,</li> <li>■ володіє чудовою здатністю покриття,</li> <li>■ з високою адгезією,</li> <li>■ розбавляється водою,</li> <li>■ екологічно чистий,</li> <li>■ зі слабким запахом,</li> <li>■ тонується в системі ColorExpress.</li> <li>■ «Не горючий» або «важкозаймистий» в залежності від структури системи Capatect-WDV-System або Capatect-VHF-System.</li> </ul>
В'язуче	Дисперсія синтетичного матеріалу у відповідності з DIN 55945
Упаковка/Розмір тари	Білий колір: 8, 16 та 25 кг.
Колірні відтінки	<p>Білий</p> <p>Putzgrund 610 тонується максимум 25% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben або AVA - Amphicolor Vollton- und Abtönfarben.</p> <p>Putzgrund 610 тонується в системі ColorExpress у всі відтінки колірних колекцій: від світлих відтінків до відтінків з коефіцієнтом яскравості 70.</p>
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі.
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щільність: бл. 1,6 г/см<sup>3</sup></li> </ul>



## Застосування

Підготовка основи

Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин.

Для визначення придатності продукту для різних основ зверніться до нашої Технічної інформації №650 «Основи та їх попередня обробка».  
Нові мінеральні штукатурки та ґрунтувальні штукатурки в залежності від пори року і температури не обробляти мінімум 2-4 тижні.

Метод нанесення

Фінішна штукатурка		Колір штукатурки та ґрунтовки	Проміжне покриття Putzgrund 610 при армуючому шарі з:							
			190	186M	133 LEICHT	700	699	Carbon-Spachtel	CarboNit	ArmaReno Sockel
Готові до застосування	Capatect-Fassadenputz R und K	білий кольоровий	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	AmphiSilan-Fassadenputz R und K	білий кольоровий	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	Sylitol-Fassadenputz R und K	білий кольоровий	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	1 2	1 2	1 2	3, 4 3, 4
	Capatect-Faschenputz K10	білий кольоровий	1 2	1 2	1 2	1 2	4 2	4 2	4 2	1 2
	Capatect-Fassadenputz Fein	білий кольоровий	1 1	1 1	1 1	1 1	4 4	4 4	4 4	1 1
	Capatect-Buntstein-Sockelputz	кольоровий	2	2	2	–	2	2	2	2
	Capatect-CS-Strukturputze	білий кольоровий	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
Сухий будівельний розчин	Capatect-Mineral-Leichtputz R und K	білий кольоровий	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	Capatect-Mineralputz R und K	білий кольоровий	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	Capatect-Modellier- und Spachtelputz	білий кольоровий	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	3, 4 3, 4
	Capatect-ArmaReno	білий	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	–	–	–	3, 4
	Capatect-Feinspachtel	білий	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	–	–	–	3, 4
	Capatect-Edelkratzputz K40	білий кольоровий	– –	– –	3, 4 3, 4	– –	– –	– –	– –	– –
1 =	Потрібне ґрунтування									
2 =	Потрібне ґрунтування у відтінку фінішної штукатурки									
3 =	Потрібне ґрунтування при дуже сухих або теплих погодних умовах									
4 =	Потрібне ґрунтування, у випадку, якщо армуючий шар довгий час залишається незахищеним									
– =	Комбінація не можлива									

Розбавлення

Розбавляти тільки водою.

Структура покриття

На зовнішні грубо пористі поверхні, з легким піщаним осипом або вбираючі поверхні нанести ґрунтувальне покриття OptiGrund E.L.F. На штукатурки з осипом піску нанести ґрунтувальне покриття Dura-grund. На теплоізоляційні системи AmphiSilan-Putzfestiger.  
На внутрішні м'які гіпсові поверхні і гіпсокартонні плити нанести ґрунтувальне покриття Caparol-Tiefgrund TB.  
На поверхні з водорозчинними фарбувальні речовини нанести ґрунтувальне покриття Caparol-Filtergrund grob.  
На нормально вбираючі, що володіють здатністю до навантажень поверхні нанести покриття без попереднього ґрунтування.  
В якості ґрунтовки та проміжного покриття продукт розбавляється макс. на 10% водою до отримання необхідної консистенції.  
При подальшому нанесенні кольорових покриттів з штукатурок на основі синтетичної смоли, силіконової смоли, дисперсійних силікатних штукатурок, мінеральних штукатурок і штукатурок з кольоровими каменями продукт Putzgrund 610 необхідно затонувати у відтінок фінішного покриття.  
Вказівки щодо застосування під покриття Capa-stone подані в Технічній інформації №230.

Витрата	На гладкій поверхні бл. 250 – 350 г/м <sup>2</sup> в залежності від основи та способу нанесення. На шорстких поверхнях витрата відповідно більша. Точна витрата визначається при пробному нанесенні на об'єкті.
Умови застосування	<b>Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні:</b> +5°C для навколишнього середовища та основи.
Період висихання	При температурі + 20 °C та відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня може піддаватись подальшій обробці. При більш низькій температурі повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання.
Інструменти	Може наноситися щіткою і валиком. Після застосування робочі інструменти відразу помити водою.
Вказівки	Putzgrund 610 непридатний для нанесення на горизонтальні поверхні, що піддаються впливу води. При застосуванні матеріалу Caparol-Tiefgrund TB в приміщенні може з'явитися типовий запах розчинника, тому забезпечте достатню вентиляцію. У чутливих областях застосовуйте продукт AmphiSilan-Putzfestiger зі слабким запахом, який не містить ароматичних вуглеводнів.  <b>Сумісність:</b> Щоб зберегти спеціальні властивості продукту, Putzgrund 610 можна змішувати тільки з кольорами CaparolColor Vollton- und Abtönfarben або AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben або тонувати в системі ColorExpress. Не додавати інші матеріали!

## Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити водою. Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в ґрунт. Додаткові відомості: див. паспорт безпеки.
Утилізація	Для утилізації тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі, а висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	для даного продукту (кат. A/a): 30 г/л Цей продукт містить макс. 10 г/л VOC
Код продукту	M-GR01
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія акрилової смоли, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, допоміжні засоби для освіти плівки, добавки, консерванти.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

## Технічна інформація G659R NOE · Видання: April 2017

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.