



# Krautol Acryl-Feinputz

Финишная акриловая шпаклевка для внутренних работ

## Описание продукта

### Область применения:

Готовая акриловая шпаклевка предназначена для высококачественной отделки бетонных стен и потолков, цементно-известковых, гипсовых оснований, а также декоративного шпаклевания гипсокартонных плит внутри помещения.

### Свойства:

- готовая к применению
- легко наносится и шлифуется
- высокая заполняющая способность
- гладкое снежнобелое покрытие

### Упаковка:

Ведро 16 кг.

### Цвет:

Натурально-белый.

### Состав:

Стирол-акриловая дисперсия, минеральные наполнители, добавки, вода.

### Хранение:

Хранить в плотно закрытых упаковках в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +35°C. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 24 месяца.

### Технические параметры :

Продукт производится в соответствии требованиям ДСТУ Б В.2.7-233:2010.

## Применение

### Подготовка основания:

При подготовке основания необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001. Поверхность основания должна быть чистой, сухой, без признаков разрушения и способной нести нагрузку. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию например: пыль, опалубочные масла, остатки строительных растворов и других материалов, а также покрытия что отслаиваются нужно удалить.

Глубокие отверстия, трещины и разломы необходимо предварительно зашпаклевать несколькими слоями.

### Приготовление раствора:

Содержимое емкости тщательно перемешать мешалкой на низких оборотах.



**Метод нанесения:**

Шпатлевку нанести кельмой из нержавеющей стали. Перед полным высыханием (поверхность еще размягчается мокрой губкой) зашпатлеванную поверхность можно затирать мокрой теркой с губкой. После полного высыхания материала неровности шпатлевки можно также удалить шпателем или отшлифовать всухую. Максимальная толщина одного слоя – 3 мм за один рабочий проход.

**Расход:**

Продукт	Примерный расход (кг/м <sup>2</sup> )
Krautol Acryl-Feinputz	≈ 1,6 кг/м <sup>2</sup> при толщине 1 мм

Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия на конкретном объекте (основании).

**Условия применения:**

Во время приготовления, нанесения и высыхания раствора температура окружающей среды и основания не должна быть ниже + 5 ° С и выше +35 ° С. Не выполнять работы под прямым воздействием солнечных лучей и сквозняках. В случае использования раствора в других условиях, или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться с производителем. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также его применение в других целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.

**Сушка/время сушки:**

При температуре +20°С и влажности воздуха 65% поверхность может подвергаться нагрузке через 3–4 дня, полностью высыхает через 6–8 дней.

Время нанесения следующего слоя шпатлевки Krautol Acryl Feinputz – около 1 часа для слоя толщиной в 1 мм при температуре +20°С и влажности воздуха 65%.

**Чистка инструментов:**

Сразу после применения почистить инструменты водой.

**Указания:**

Необходимо тщательно закрывать прилегающие поверхности, особенно стекло, керамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги смеси сразу смыть водой.

**Замечание**

**Указания для безопасного применения:**

Обязательно во время сухой шлифовки проветривайте помещение для уменьшения количества пыли в местах проведения работ. Используйте защитные очки и респиратор при проведении работ.

При работе необходимо защищать глаза, дыхательные пути и открытые участки кожи средствами индивидуальной защиты. В случае попадания сухой смеси или раствора в

глаза необходимо немедленно их промыть чистой, проточной водой и сразу обратиться к врачу.

**Утилизация:**

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков продуктов). Затвердевшие остатки материала утилизировать как строительный мусор.