

# Modelliermasse

Дисперсійна декоративна пластична маса для структурних покриттів та тонкого шпаклювання.



## Опис продукту

Сфера застосування	Для легко моделюючих, пластичних покриттів всередині приміщень. Може також використовуватись у якості тонкої шпаклівки. Поверх Modelliermasse можна наносити усі дисперсійні, латексні фарби та акрилові лаки з асортименту Caparol. У якості тонкої шпаклівки добре розтягується, заповнює та чудово шліфується у сухому стані.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ чудово структурується</li> <li>■ володіє сорбційною здатністю</li> <li>■ дифундує</li> <li>■ висока заповнююча здатність</li> <li>■ слабкий запах</li> <li>■ шліфується у сухому стані</li> </ul>
В'язуче	Полімерна дисперсія згідно DIN 55945.
Упаковка/Розмір тари	8 кг, 25 кг
Колірні відтінки	Білий
Ступінь глянце	Матова (згідно DIN EN 13 300)
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі.
Технічна характеристика	<p><b>Характеристики згідно DINEN 13 300:</b></p> <p>У результаті тонування технічні характеристики можуть незначно змінюватись.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щільність: бл. 1,3 г/см<sup>3</sup></li> </ul>

## Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути чистими, не містити розділяючі речовин. Дотримуйтесь частини С Положення про підрядно-будівельні роботи, стандарт DIN 18363, абз. 3.
Підготовка основи	<b>Штукатурки груп розчинів PN та P11:</b>



На міцні нормально вбираючі штукатурки наносити без попередньої обробки. На пористі, вбираючі штукатурки з осипом піску нанести ґрунтувальне покриття матеріалом OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF.

## **Гіпсові та готові штукатурки груп розчинів PIV та PV:**

Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund. Гіпсову штукатурку відшліфувати, видалити пил, нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

## **Гіпсоволокнисті плити:**

На вбираючі плити нанести ґрунтувальне покриття матеріалом OptiGrund E. L. F. або Caparol-Tiefgrund TB. На сильно ущільнені гладкі плити нанести адгезійний ґрунтувальний шар матеріалом Caparol-Haftgrund.

## **Гіпсові плити (гіпсокартонні плити):**

Відшліфувати. М'які та відшліфовані місця закріпити матеріалом Caparol-Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF. На плити з водорозчинними фарбуючими інгредієнтами нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol AquaSperrgrund. Дотримуйтесь Інструкції № 12.

## **Бетон:**

Видалити залишки розділяючі речовин, крейдисті та сипучі речовини.

## **Пористий бетон:**

Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparplex, розведеним водою у співвідношенні 1:3.

## **Кладка з силікатної цегли:**

Наносить без попередньої обробки.

## **Покриття з несучою здатністю:**

На матові слабо-вбираючі покриття наносити без попередньої підготовки. Глянцевим поверхням з лаковим покриттям надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund.

## **Покриття без несучої здатності:**

Видалити покриття з лаків, дисперсійних фарб та штукатурок на основі синтетичних смол без здатності до навантажень. На гладкі слабо-вбираючі покриття нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund. На пористі, сипучі або вбираючі поверхні нанести ґрунтувальне покриття матеріалом OptiGrund E.L.F. або CapaSol LF. Покриття без несучої здатності з мінеральних фарб видалити механічним методом та очистити від пилу. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

## **Покриття з клеєвих фарб:**

Змити до основи. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

## **Структурно-волокнисті, рельєфні та тиснені паперові шпалери:**

Видалити повністю. Змити клей та стерти залишки паперу. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Tiefgrund TB.

## **Поверхні, вражені пліснявою:**

Видалити плісняву або грибок методом мокрого очищення. Промити поверхню матеріалом Saratoh або FungiGrund та дати добре висохнути. Ґрунтувальне покриття в залежності від виду та властивостей основи.

У випадку сильного враження поверхні нанести фінішне покриття матеріалом Indeko-W або Malerit-W. Дотримуватись при цьому приписів та норм (наприклад, постанови про правильне поводження з біологічними та небезпечними речовинами).

## **Поверхні з плямами від нікотину, води, сажі та жиру:**

Нікотинові плями, а також плями від сажі та жиру змити водою з додаванням побутового миючого засобу та добре висушити. Плями від води видалити щіткою. Нанести ізолююче ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені поверхні може знадобитись додаткове фінішне покриття матеріалом Aqua-inn № 1.

## **Дерево и дерев'яні матеріали:**

Обробити водорозчинними екологічними лаками Capacryl Acryl, або фарбою для дерева Capadur-Holzfarbe (Технічна інформація № 960 та № 190 відповідно)

Обробити водорозчинними екологічними лаками Capacryl Acryl, або фарбою для дерева Capadur-Holzfarbe (Технічна інформація № 960 та № 190 відповідно).

Метод нанесення	Рівномірно нанести широкою щіткою, валиком або розпилювачем та моделювати при допомозі підходящих валиків. Розкатування матеріалу Modelliermasse валиком з зернистістю 3-5 мм дає можливість отримати тонкі покриття з текстурою апельсину. Після використання інструменти промити водою.
Структура покриття	<b>Ґрунтувальний та проміжний шар:</b> Нанести товстий рівномірний шар матеріалом Caparol-Haftgrund. На сильно вбираючі та нерівномірно вбираючі поверхні попередньо нанести ґрунтувальне покриття з допомогою OptiGrund E.L.F або CapaSol LF. <b>Фінішне покриття:</b> В залежності від бажаної структури розбавити Modelliermasse водою не більш ніж на 5%. При тонуванні повнотоновими та тону вальними фарбами AVA - Amphibolin або CaparolColor нанести матеріал нерозбавленим
Витрата	В залежності від бажаної структури та властивостей основи бл. 700-1500 г/м <sup>2</sup> . Точна витрата визначається шляхом пробного покриття.
Умови застосування	<b>Мінімально допустима температура нанесення:</b> +5 °C для основи та навколишнього середовища.
Період висихання	При температурі + 20 °C та відносній вологості повітря 65 % через 24 годин покриття сухе на поверхні. Покриття повністю висихає та може піддаватись навантаженню через 3 дні. При більш низькій температурі та більш високій вологості повітря час висихання збільшується.
Вказівки	Для уникнення стиків та накладень наносити покриття "мокрим по мокрому" за один прохід. При безповітряному розпиленні матеріал добре перемішати. При використанні Caparol-Tiefgrund ТВ всередині приміщення може з'явитись типовий запах розчинника. Тому необхідно забезпечити хорошу вентиляцію, або застосовувати матеріал AmphiSilan-Putzfestiger, який не містить ароматичних сполук та практично без запаху. При роботі зі шпаклювальними масами, що містять гіпс, через довготривалий вплив вологи, можуть з'явитись відшарування, набухання. Тому потрібно забезпечити швидке висихання при достатньому провітрюванні та забезпеченні відповідної температури. Дотримуйтесь Інструкції № 2 "Шпаклівка гіпсових плит" Федерального союзу по гіпсу та гіпсових плитам.

## Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати подалі від дітей. При потрапленні в очі та на шкіру негайно промити водою. При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Гранично допустима концентрація ЛОС для даної категорії продуктів (кат. A/a): 30 г/л (2010). Даний продукт містить не більше ніж 10 г/л ЛОС.
Код продукту	M-DF02
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Поліакрилатна смола, діоксид титану, карбонат кальцію, вода, глікольєфір, присадки, консерванти
Технічна підтримка	В даній публікації неможливо розглянути усі основи, що зустрічаються на практиці. Якщо Ви маєте справу з основами, що не розглянуті у даній Технічній інформації, зверніться до наших співробітників за консультацією.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

## Технічна інформація DI671R NOE · Видання: листопада 2020

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.