

Samtex 20 E.L.F.

Шовковисто - глянцева латексна фарба, стійка до значних навантажень,
з класом вологого витирання 1.



Опис продукту

Вступ	Для гладких, стійких до стирання внутрішніх покриттів з шовковисто-глянцевою поверхнею. Фарба без шкідливих емісій і без розчинників. Особливо придатна для поверхонь, які піддаються значним навантаженням. Добре миється водою і стійка до дезінфікуючих засобів. Чудово підходить для покриття структурних, рельєфних, тиснених шпалер, склошпалер, добре підкреслює структуру шовковисто- глянцеvim ефектом.
Сфера застосування	В школах, дитячих садках, лікарнях, в офісних приміщеннях, ресторанах, холах і т.д.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ водорозчинна, екологічна, зі слабким запахом ■ без розчинників та шкідливих речовин (E.L.F.) ■ високий ступінь білизни ■ чудова покривна здатність ■ здатна до дифузії ■ стійка до дії водних дезінфекційних та побутових засобів очищення ■ легка в застосуванні
В'язуче	Дисперсія штучної смоли
Упаковка/Розмір тари	<ul style="list-style-type: none"> ■ База 1 (біла): 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л; ■ База 2 після тонування: 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; ■ База 3 після тонування: 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л.
Колірні відтінки	<ul style="list-style-type: none"> ■ База 1 (біла) може застосовуватись без тонування. ■ Бази 2 та 3 (прозора) застосовується тільки в тонованому вигляді. <p>Samtex 20 E.L.F. База 1 допускає самостійне тонування шляхом додавання тонувальних фарб CaparolColor або AVA. При самостійному тонуванні, щоб уникнути розбіжностей колірного тону необхідно змішати всю фарбу. При замовленні фарб одного колірного тону в кількості 100 л і більше, фарби тонуються на заводі.</p> <p>Samtex 20 E.L.F. тонується машинним способом по системі ColorExpress в усі тони з колірних колекцій CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL та багатьох інших, відомих на ринку колірних колекцій. Інтенсивні і яскраві колірні відтінки, наприклад жовтий, помаранчевий, червоний і т.д. володіють меншою здатністю покриття. Рекомендується проміжне покриття у відповідному пастельному відтінку на базі пігментованої білої фарби (база 1). Може знадобитися друге заключне покриття.</p>
Ступінь глянцю	Шовковисто-глянцева
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі



Технічна характеристика

- Вологе витирання: Клас 1, клас «стійка до витирання» згідно DIN EN 13 300
- Коефіцієнт контрастності: Покривна здатність класу 2 при витраті 7 м²/л або 140 мл/м².
- Максимальна величина зерна: Дрібне (<100 мкм)
- Щільність: Бл. 1,4 г/см³

Вказівки

Внаслідок тонування можливі незначні зміни початкових технічних даних.

Застосування

Придатні основи

Основи для нанесення покриття повинні бути міцними, сухими, вільними від забруднень і розділяючих речовин.

Підготовка основи

Штукатурки розчинних груп Р II і Р III: Міцні штукатурки зі здатністю поглинання фарбуються без їх попередньої підготовки. На великопористі, сипучі, поглинаючі штукатурки наноситься ґрунтовка акриловим гідрозолем Caparol OptiGrund ELF або Capasol LF.

Гіпсові і готові штукатурки груп Р IV і Р V: Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund або SamtGrund ELF. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати, видалити пил і нанести шар глибокого ґрунту марки Caparol-Tiefgrund TB.

Гіпсові будівельні панелі: Поглинаючі вологу панелі заґрунтувати акриловим гідрозолем OptiGrund ELF або глибоким ґрунтом марки Caparol-Tiefgrund TB. На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійний ґрунт марки Caparol Haftgrund або SamtGrund E.L.F.

Гіпсокартонні панелі: Зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити Caparol Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund або SamtGrund або Capasol LF. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, заґрунтувати фільтруючим ґрунтом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: Видалити можливі залишки матеріалу, а також сипучі речовини.

Газобетон: Покриття ґрунтувальним матеріалом Caparplex, розведеним водою в пропорції 1:3.

Неоштукатурена кладка із силікатної та звичайної цегли: Фарбувати без попередньої підготовки.

Покриття зі здатністю до навантажень: Матові, слабо вбираючі поверхні обробляти без попередньої підготовки. Блискучим поверхням, лакам і емалям надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund або SamtGrund ELF. На слабопоглинаючі вологу, гладкі поверхні нанести покриття ґрунтовки матеріалом Caparol-Haftgrund або SamtGrund ELF. Великопористі, сипучі або поглинаючі поверхні заґрунтувати Caparol OptiGrund E.L.F. або Capasol LF

Покриття з поганою здатністю до навантажень: Покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають погану здатність до навантажень, необхідно видалити. Покриття з поганою здатністю до навантажень з мінеральних фарб механічно видалити і очистити поверхні від пилу. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Покриття клейовими фарбами: Змити до самої основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу: Фарбувати без попередньої підготовки.

Неміцні шпалери: Видалити без залишку. Змити залишки шпалерного клею та паперової основи. Заґрунтувати глибоким ґрунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхні, покриті пліснявою: Видалити сліди плісняви або грибка механічним шляхом за допомогою зволоженої щітки або скребка, промити поверхні засобом Capatox і дати їм добре просохнути. ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На сильно заражених поверхнях застосувати фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.

Поверхні з плямами нікотину, води, кіптяви, масла або жиру: Плями нікотину, води, кіптяви, масла або жиру промити водою з додаванням миючого засобу і дати їм добре просохнути. Висохлі водяні плями прочистити щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття матеріалом Caparol IsoDeck.

Деревина та дерев'яні матеріали: Фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками Capacryl або фарбою для дерева Capadur Color.

Усунення дрібних дефектів: Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багатоцільовою шпаклівкою марки Akkordspachtel відповідно до інструкцій з їх застосування, і при необхідності додатково заґрунтувати.

Метод нанесення	Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням для безповітряного розпилення.
Структура покриття	<ul style="list-style-type: none"> ■ Грунтувальне і проміжне покриття: SamtGrund E.L.F. або Samtex 20 E.L.F., розведеною максимум 10% води. ■ Фінішне покриття: Samtex 20 E.L.F., розбавивши максимум до 3% води.
Витрата	Бл. 120-140 мл/м ² на 1 шар на гладкій основі. На шорсткуватих поверхнях відповідно більше. Точна витрата визначається пробним нанесенням.
Умови застосування	Нижня температурна межа при обробці і висиханні: температура повітря і основи повинна бути вище +5 ° С.
Період висихання	При + 20 ° С і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки, після 24 годин стійка до дощу. Висихає і здатна нести навантаження приблизно через 3 дні. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.
Інструменти	Щітки, валик, безповітряний розпилювач.
Очищення інструментів	Робочі інструменти після використання промити водою.
Вказівки	Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід. Внаслідок колерування можливі відхилення вихідних технічних даних.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в місцях, недоступних дітям. Захищати очі і шкіру від попадання бризок фарби. При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ґрунтовно промити водою. Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопультом. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт.
Утилізація	На вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, висушли залишки матеріалу можуть бути утилізовані як висушли фарби або як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для продуктів даної категорії A/a: 30 г/л з 2010 року. Цей продукт містить менше 1 г/л ЛОС.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, адитиви, консервант.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua