

Capadecor® ArteVelvet

Декоративна маса для стін на основі акрилату з світлими часточками.



Опис продукту

Сфера застосування

Спеціально розроблена декоративна маса для стін на основі акрилату з світлими часточками. Для внутрішніх поверхонь стін. Одна зі складових продукту - це світлі пігментні частинки, які не змішуються після тонування з іншими кольоровими пігментами, і на світлих поверхнях утворює високоякісне, яскраве і оптично привабливе покриття.

Властивості

- водорозчинна, екологічна та без запаху
- легка в застосуванні
- велика кількість відтінків завдяки різнокольоровим часточкам
- стійка до дезінфікуючих засобів
- клас вологого витирання 2 згідно DIN EN 13300
- негорючий Клас A2 згідно DIN 4102

Упаковка/Розмір тари

2,5 л

Колірні відтінки

Прозора зі світлими часточками

Тонування:

ArteVelvet можна тонувати з допомогою ColorExpress на основі Caparol 3D-System plus. Слід мати на увазі, що колір лазури відрізняється на стіні від оригінального 3D кольору через її напівпрозору структуру, спосіб нанесення, відповідної товщини шару та кольорового відтінку основи.

Ступінь глянцю

шовковисто-матова

Зберігання

В прохолодному місці, але не на морозі.

Упаковку тримати міцно закритою.

Технічна характеристика

- Вологе витирання: Клас 2 згідно DIN EN 13300, відповідає стійкій до витирання згідно DIN 53778

Додаткові продукти

- DecoGrund
- ArteTwin Kelle

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2
+	+	○	-	-
(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				



Застосування

Придатні основи	<p>Стіни і стелі з гіпсу і попередньо штукатурені розчином групи PIV, гіпсокартон, гіпсові плити в приміщеннях. Поверхня повинна бути суха, очищена від бруду та розділяючих речовин. VOB, частина C, DIN 18363, Пункт 3.</p> <p>Лужні основи не підходять для покриття Capadecor ArteVelvet та повинні бути відповідно підготовлені.</p> <p>Основа повинна бути сухою, чистою, володіти несучою здатністю, без розділяючих речовин та пилу. VOB, Частина C, DIN 18363, Пункт 3. Для підготовки основи беріть до уваги Технічну інформацію №650.</p>
Підготовка основи	<p>Грубі поверхні, гіпсокартонні стіни і стелю, поверхні з підвищеним впливом бічного світла повинні бути підготовлені відповідно SA до ступеню якості Q4. Після висихання, здійснюється компенсаційне проміжне шліфування наждачним папером з макс. від P200 до 240. Для вирівнювання вбираючої здатності і для боротьби з пилом виконати ґрунтування CapaSol LF.</p> <p>Основи, які вже відповідають ступеню якості Q4, можна використовувати як "покриття ґрунтівки" і покривати відразу Capadecor DecoGrund.</p>
Структура покриття	<p>Ґрунтувальне покриття:</p> <p>У якості ґрунтувального покриття наносити Capadecor DecoGrund у відтінку фінішного покриття, розбавленому з 10% води і протерти щіткою для лазури.</p> <p>Фінішне покриття: ArteVelvet наносять валиком з коротким ворсом, короткими рухами вперед і назад. У якості альтернативи ArteVelvet також можна наносити щіткою.</p> <p>Після короткого провітрювання (на поверхні повинні залишитися вологі частинки) поверхню загладжують на відрив шпателем ArteTwin короткими рухами хрест-навхрест.</p> <p>Вказівки: Якщо після фінішного покриття поверхня виглядає не досить привабливо, можливо, потрібно нанести другий вирівнюючий шар. Це слід розглядати як складову частину якості поверхні, тому ми рекомендуємо провести пробне нанесення.</p>
Витрата	Бл. 160 - 180 мл/м ² /підхід. Точна норма витрат визначається при пробному нанесенні.
Умови застосування	<p>Нижня температурна межа:</p> <p>+5 °C для основи та зовнішнього середовища.</p>
Період висихання	При +20 °C та 65 % відносній вологості після бл. 4 годин висихання поверхні.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою.

Примітки

Рекомендації/Експертизи	<p>Тестування на стійкість до дезинфікуючих засобів:</p> <p>- стійка до водних дезинфікуючих засобів</p>
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Тримати подалі від дітей. Під час нанесення і висихання забезпечити вентиляцію. Їсти, пити і курити під час використання продукту заборонено. При попаданні в очі або на шкіру, негайно ретельно промити водою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми або на землю. Очистити інструменти відразу після використання з милом і водою. Не вдихати лакофарбовий туман. Використовувати комбінації фільтрів A2 / P2.
Утилізація	Тільки повністю порожні контейнери можуть бути утилізовані. Рідкий залишок здавати на пунктах збору старих фарб / лаків, утилізації сухих залишків продукту у вигляді відходів будівництва або побутових відходів та побутового сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	для даної категорії продуктів (Cat.A/l): макс. 200 г/л (2010). Даний продукт містить <1 г/л ЛОС.
Код продукту	M-DF01
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія акрилової смоли, мінеральні наповнювачі, вода, допоміжні речовини, що утворюють захисну плівку, адитиви, консерванти (метил-бензізотіазоліон)
Технічна підтримка	Всі основи, що зустрічаються на практиці та методи їх технічної обробки не можуть бути розглянуті в даній публікації. Якщо обробляються основи, які не включені в цю технічну інформацію, необхідно звернутися до наших торгових представників. Ми з задоволенням проконсультуємо Вас.
Центр обслуговування клієнтів	Тел.:+38 044 379 06 91 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: серпень 2019

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.