

Capalith Fassaden-Feinspachtel P

Мінеральна порошкова шпаклівка з системи продуктів для ремонту фасаду Capalith Fassaden-Renovierungssystem



Опис продукту

Сфера застосування	Шпаклювальна маса, що легко розтягується, для виправлення дрібних дефектів і нерівностей в штукатурці, бетоні, для згладжування і вирівнювання нерівномірно затертих поштукатурених ділянок, а також для загладжування бетону. Максимальна товщина шару: 1 мм.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> ■ атмосферостійка, екологічна ■ добре розтягується ■ зручна у застосуванні ■ хороша адгезія з основою
В'язуче	Мінеральне в'язуче
Упаковка/Розмір тари	Мішок 20 кг
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі.

Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, без розділяючих речовин.
Підготовка основи	<p>Штукатурки розчинної групи PII, PIII: Нові штукатурки можна покривати після повного висихання, як правило, через 2 тижні при 20°C і відносній вологості повітря 65%. При несприятливих погодних умовах (дощ, вітер) необхідно дотримуватися більш тривалого періоду витримання.</p> <p><u>Старі штукатурки:</u> У місцях локального ремонту штукатурки повинні добре схопитися і просохнути. На грубопористих, вбираючих основах, що мають легкий осип піску, рекомендується ґрунтування з використанням продукту OptiGrund E.L.F. На критичних основах необхідне ґрунтування продуктом Dura-grund.</p> <p>Бетон: Бетонні поверхні з відкладеннями бруду або з борошністо-зернистим шаром необхідно очистити механічним способом або промити струменем води під тиском при дотриманні відповідних інструкцій. На слабо вбираючих, гладких поверхнях нанесіть шар ґрунтовки CapaGrund Universal.</p> <p>На грубопористих, вбираючих поверхнях, що мають легкий осип піску, рекомендується ґрунтування з використанням продукту OptiGrund E.L.F. На крейдистих поверхнях необхідно ґрунтування продуктом Dura-grund.</p> <p>Цементно-волокнисті плити (без покриття): Плити з поверхневим ущільненням, проґрунтувати з використанням продукту Dura-Haftgrund. На вивітрені, сильно вбираючі плити нанести ґрунтувальне покриття продуктом Dura-grund. Невбудовані плити слід обробляти, включаючи тильну сторону і торці.</p>



	<p>Покриття, стійкі до навантажень, виконані дисперсійними фарбами: Крейдові покриття, виконані дисперсійними фарбами, очистити струменем води під тиском при дотриманні відповідних інструкцій. Глянцевим поверхням спочатку надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття за допомогою Putzgrund 610.</p> <p>Покриття, нестійкі до навантажень, виконані дисперсійними фарбами або штукатурками на основі синтетичних смол: Видалити без залишку придатними для цього методами, наприклад, механічним способом або протравленням і наступним промиванням струменями гарячої води під високим тиском при дотриманні відповідних інструкцій.</p> <p>На слабо вбираючі, гладкі поверхні нанести ґрунтувальне покриття CapaGrund Universal. На крейдові, що мають осип піску, вбираючі поверхні нанести ґрунтовку Dupa-grund.</p>
Метод нанесення	<p>Наноситься шпателем або кельмою. Шпаклювальні стики необхідно вирівняти кельмою з легким натисканням. У сухому стані Caparol Fassaden-Feinspachtel добре шліфується.</p> <p>Товщина шару, що наноситься: Оптимальна товщина шару, що наноситься 0,5 - 1 мм. За один робочий прохід можна наносити шар товщиною до 5 мм</p>
Структура покриття	<p><i>Подальша обробка:</i></p> <p>При температурі + 20 °C і відносній вологості повітря 65% Caparol Fassaden-Feinspachtel може піддаватися подальшій обробці через 24 години. При більш низькій температурі і підвищеній вологості повітря цей час збільшується. Перед подальшою обробкою на зашпакльовані ділянки необхідно нанести ґрунтувальне покриття CapaGrund Universal або AmphiSilan-Grundierfarbe в залежності від застосовуваних далі матеріалів. Повністю зашпатльовані поверхні можна не ґрунтувати. Для штукатурок на основі синтетичних матеріалів потрібно ґрунтування матеріалом Putzgrund 610.</p>
Витрата	<p>В залежності від способу нанесення та товщини шару бл. 500 – 800 г/м² і більше.</p>
Умови застосування	<p>Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні: +5°C для навколишнього середовища та основи.</p>
Вказівки	<p>На Caparol Fassaden-Feinspachtel P не можна наносити ґрунтовки, що містять розчинники!</p>

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	<p>Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити водою. Не допускати попадання в каналізацію / стічні води і в ґрунт. Додаткові відомості: див. паспорт безпеки.</p>
Утилізація	<p>Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, затверділі залишки продукту - як затверділі фарби або побутове сміття.</p>
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	<p>Цемент, мінеральні наповнювачі.</p>
Центр обслуговування клієнтів	<p>Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua</p>

Технічна інформація CP710R NOE · Видання: Май 2019

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.