

# Caparol Tiefgrund TB

Спеціальний засіб для грунтування, що містить розчинник, для зовнішніх і внутрішніх робіт.




## Опис продукту

Сфера застосування	Спеціальний засіб для грунтування, призначений для проведення зовнішніх і внутрішніх робіт, при висиханні безбарвний. Застосовується спеціально для гіпсових поверхонь. Для грунтування і зміцнення старих штукатурок з піщаним осипом, для поверхонь зі змитими або механічно видаленими старими лакофарбовим покриттями або для основ із залишками паперу і клею. Не застосовується на теплоізолюючих композиційних системах з полістирольної теплоізоляцією і на штукатурках, що містять полістирол. Не застосовувати в приміщеннях, в яких зберігаються або виготовляються продукти харчування.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ зміцнює основу,</li> <li>■ володіє високою проникаючою здатністю,</li> <li>■ володіє дифузійною та сорбційною здатністю,</li> <li>■ лугостійка,</li> <li>■ при висиханні не має кольору.</li> </ul>
В'язуче	Розчин штучної смоли.
Упаковка/Розмір тари	1 л, 5 л, 10 л, 25 л
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі.
Технічна характеристика	■ Щільність: бл. 0,8 г/см <sup>3</sup> .

## Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути чистими, сухими та не мати розділяючих речовин.
Підготовка основи	Відносно придатності для обробки різних основ і їх необхідних попередніх підготовок слід враховувати нашу технічну інформацію №650 "Основи та їх попередня підготовка".
Розбавлення	При необхідності розбавляти виключно уайт-спіритом.
Структура покриття	У стандартному випадку в нерозбавленому вигляді. На пористих штукатурних покриттях наносити двічі, методом «мокре по мокрому». На слабо вбираючих основах, в розбавленому вигляді, макс. з 20% уайт-спіриту. Грунтовка не повинна утворювати щільних, блискучих плівок.
Витрата	Залежно від вбираючої здатності основи і ступеня розбавлення - 150–300 мл/м <sup>2</sup> . Точна витрата і ступінь розведення визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкт.
Умови застосування	<b>Нижня температурна межа при обробці та висиханні:</b> Можна проводити обробку і на морозі, якщо поверхня суха та вільна від льоду.



Період висихання	При +20°С і відносній вологості повітря 65% поверхня готова до подальшої обробки не раніше, ніж через 12 годин. При більш низьких температурах слід відповідно дотримуватися більш тривалого часу висихання.
Інструменти	Наносити Caparol-Tiefgrund ТВ за допомогою щітки, добре втираючи. Нанесення ґрунтовки розпиленням за допомогою безповітряного розпилювача (Airless). Не застосовувати розпилювачі на стисненому повітрі.
Очищення інструментів	Робочі інструменти відразу після застосування промити уайт-спиритом або засобом для промивання пензлів.
Нанесення безповітряним методом (Airless)	Кут розпилення: 60° Форсунка: 0,029" Тиск при розпиленні: 50 – 60 бар
Вказівки	Не застосовувати на складних ділянках без достатньої тривалості часу висихання. При застосуванні Caparol-Tiefgrund ТВ всередині приміщень від покриття може виходити типовий запах розчинника. У зв'язку з цим слід подбати про гарну вентиляцію. На чутливих ділянках застосовувати AmphiSilan-Putzfestiger, без ароматичних вуглеводнів і зі слабким запахом (див. Технічну інформацію N0670).  <b>Сумісність з іншими лакофарбовими матеріалами:</b> ґрунтовку Caparol-Tiefgrund ТВ можна змішувати з іншими матеріалами.

## Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Займиста. Шкідлива для водних організмів. Шкідлива для здоров'я людини: при ковтанні може викликати пошкодження легенів. Повторний контакт може привести до шорсткості або тріщинах на шкірі. Пари можуть стати причиною сонливості і втрати свідомості. Не допускати попадання в руки дітей. Ємності з продуктом слід зберігати в добре провітрюваному приміщенні, щільно закритими. Продукт слід зберігати на відстані від джерел займання. Не курити. Не вдихати пари / аерозоль. Уникати потрапляння в очі або на шкіру. Не допускати попадання в каналізацію, водойми або в ґрунт. При недостатній вентиляції використовувати респіратор. Використовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях. При ковтанні може викликати блювоту. Негайно звернутися за медичною допомогою, пред'явивши лікаря упаковку або етикетку від упаковки.
Утилізація	У вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Тару з залишками продукту слід здавати на приймальний пункт для старих лаків.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Для даної категорії (кат. A/h): 750 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 730 г/л ЛОС.
Код продукту	M-GF03
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Розчин штучної смоли, уайт-спірит, аддитиви.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91  Факс:+38 (044) 379 06 85  e-mail: info@caparol.ua

## Технічна інформація G651R NOE · Видання: September 2017

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.