

Caparol Glättspachtel

Готова до застосування пастоподібна дисперсійна шпаклівка для внутрішніх робіт



Опис продукту

Сфера застосування

Caparol Glättspachtel - універсальна малярна шпаклівка для вирівнювання великих нерівностей або тріщин, для планового затирання бетону, грубих і пошкоджених поверхонь штукатурки.

Властивості

- водорозчинна, екологічна та зі слабким запахом
- висока адгезія
- тверда після висихання, не осідає
- шліфується в сухому вигляді
- здатна до дифузії
- еластична при розгладжуванні

В'яжуче

Дисперсія синтетичних полімерів згідно DIN 55945.

Упаковка/Розмір тарі

25 кг пластикова ємність

Колірні відтінки

Біла

Тонується з додаванням макс. 5 % повнотонових та тонуючих паст CaparolColor або AVA - Amphibolin.

Ступінь глянцю

матова

Зберігання

В холодному місці, але не на морозі.

Застосування

Придатні основи

Поверхня повинна бути сухою, чистою від бруду і розділяючи речовин. Залежно від основи і її властивостей потрібно нанести відповідне ґрунтувальне покриття. Звертайте увагу на Технічну інформацію №650 «Основи та способи їх обробки». Глянцевим, старим покриттям надати шорсткості.

Метод нанесення

Шпаклювання вручну:

Caparol Glättspachtel перед нанесенням добре перемішати та розгладити сталевим шпателем. Після висихання зашліфувати.

Після досягнення відповідної консистенції Caparol Glättspachtel можна наносити методом розпилення (з додаванням макс. 5-10 % води).

Підходяще обладнання для розпилення:

При розпиленні з доомогою Airless видалити фільтри. Величина сопла 0,035-0,043"



	Тиск бл. 150-180 бар
	При нанесенні безповітряним розпилювачем Airless для шпаклівок потрібно застосовувати розпилювачі з більш широким діаметром.
	Для забезпечення оптимальної обробки з допомогою безповітряного розпилювача, температура матеріалу повинна бути мін. + 10 ° С під час обробки.
Структура покриття	Перефарбовування: Поверхні, що розгладжені з допомогою Caparol Glättspachtel після висихання можуть перефарбовувати усіма дисперсійними та латексними фарбами Caparol або акриловими лаками Capacryl без ґрунтування. Перед нанесенням Sylitol Bio-Innenfarbe рекомендується нанесення ґрунтувального шару Caparol-Haftgrund.
Витрата	Перед подальшою обробкою пластичними масами та поклеюванням склотканини або текстильних шпалер потрібен ґрунтувальний шар Caparol-Haftgrund або Putzgrund 610. бл. 1800 г/м ² /мм товщини шару
Умови застосування	Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні: +5 °С для основи та навколоцьного середовища.
Період висихання	В залежності від будівельної вологості, температури та товщини шару бл. 12 – 48 годин.
Очищення інструментів	промити водою
Вказівки	Caparol Glättspachtel не призначена для приміщень з високою вологістю. Через застосування натуральних наповнювачів можливі незначні відмінності в кольорі. На щільних, вбираючих поверхнях можуть з'являтися повітряні бульбашки. Вони можуть зникнути при повторному розрасовування після короткого провірювання. Час повторного розгладжування залежить від температури і вологості повітря. Якщо після повторного розгладжування виники повітряні бульбашки, це означає, що загладжування зроблено занадто рано. Тоді слід повторити загладжування. На грубих, текстурних основах для досягнення гладкої і рівної поверхні, може знадобитися повторне шпаклювання.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Тримати подалі від дітей. При попаданні в очі, негайно промити проточною водою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і ґрунт.
Утилізація	В утилізацію здавати тільки порожні ємкості. Рідкі матеріали можна утилізувати як залишки фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу як затверділу фарбу або побутове сміття.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Даний продукт містить менше 1 г/л ЛОС
Детальні вказівки	див. паспорт безпеки
Технічна підтримка	Всі основи, що зустрічаються на практиці, а також способи їх обробки, не можуть бути розглянуті в даній публікації. Якщо зустрічаються основи, що не описані в даному виданні, зверніться до фахівців або до співробітників відділу збути. Ми завжди раді Вам допомогти і проконсультувати Вас.

Технічна інформація CP040D NOE . Видання: March 2018

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.