

# Histolith® Antik-Lasur

Для нанесення декоративних лесуючих покриттів на внутрішні і зовнішні поверхні.



## Опис продукту

Сфера застосування	<b>Histolith® Antik-Lasur</b> - безбарвний концентрат лесуючої фарби для отримання декоративних лесуючих шарів, за подобою покриттів на історичних будівлях. Особливо підходить для зберігаючих структуру лесуючих шарів.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ висока атмосферостійкість</li> <li>■ водовідштовхувальні властивості, величина <math>w = 0,05 \text{ kg} / \text{m}^2 \cdot \text{h}</math></li> <li>■ висока пропускна здатність для водяної пари, величина <math>sd &lt; 0,01 \text{ m}</math></li> <li>■ висока пропускна здатність для вуглекислого газу</li> </ul>
В'язуче	Рідке калієве скло з органічними добавками згідно DIN 18363 абз.2.4.1
Упаковка/Розмір тари	5 л, 10 л
Колірні відтінки	Прозорий
Ступінь глянцею	Матова
Зберігання	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Зберігати в прохолодному місці, не допускати замерзання.</li> <li>■ Зберігати матеріал тільки в пластикових ємностях.</li> </ul>
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щільність: <math>\sim 1,0 \text{ г/см}^3</math></li> </ul>

## Застосування

Придатні основи	Основа повинна бути міцною, сухою, володіти стійкістю до навантажень, не містити забруднень і розділяючих речовин.
-----------------	--



Підготовка основи

## Зовнішні поверхні

**Нові штукатурки груп розчинів P I, P II та P III:** Дотримуватися період витримання нової штукатурки перед нанесенням, у групи розчинів P I не менше 4 тижнів, у груп розчинів P I і P III не менше 2 тижнів. Видалити спек за допомогою Histolith® Fluat.

## Старі не фарбовані штукатурки і старі мінеральні покриття:

Ретельно почистити поверхню. Видалити неміцні шари. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою в пропорції 2: 1 або 1: 1 залежно від вбираючої здатності основи.

**Усунення дефектів штукатурки:** Ремонтний розчин повинен за типом і структурою відповідати старій штукатурці і бути добре закріпленим і затверділим перед фарбуванням. Всі відремонтовані ділянки штукатурки обробляються матеріалом Histolith® Fluat і миються водою.

**Природні (натуральні) камені:** Тільки натуральні камені, здатні вбирати воду, придатні як підкладки. Нанести пробний шар і перевірити сумісність покриття. Ретельно очистити поверхню. Видалити неміцні шари. Природні камені з осипом піску перед нанесенням матеріалу, закріпити за допомогою Histolith® Steinfestiger.

## Увага:

У разі якщо природні камені містять водорозчинні компоненти, вони можуть вицвітати на поверхні лакофарбового покриття і утворювати плями.

**Поверхні, уражені грибками і водоростями:** Ділянки, уражені грибками і водоростями очистити за допомогою води. Після висихання, обробити поверхню за допомогою Histolith® Algenentferner і залишити сохнути. Для визначення структури покриття необхідна попередня консультація нашого співробітника відділу продажу або технічного відділу.

## Внутрішні поверхні

**Нові штукатурки груп розчинів P I, P II und P III:** Залишити на 2 - 4 тижні. Видалити спечення за допомогою Histolith® Fluat.

**Гіпсова штукатурка груп розчинів P IV:** На міцні штукатурки нанесіть покриття ґрунтівки за допомогою Histolith® Innengrund. М'яку гіпсову штукатурку закріпити за допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Гіпсову штукатурку зі спеком відшліфувати і очистити від пилу, нанести покриття ґрунтівки з допомогою Histolith® Spezialgrundierung. Після ретельного просушування, при необхідності нанести проміжне покриття за допомогою Histolith® Innengrund.

**Гіпсокартонні плити:** Відшліфувати задири від шпаклювання. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Innengrund. М'які гіпсокартонні плити закріпити матеріалом Histolith® Spezialgrundierung. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Innengrund. При наявності в плитах водорозчинних вицвітають компонентів, необхідно нанести покриття ґрунтовки матеріалом Caparol Aqua-Sperrgrund (дотримуйтесь інструкції №12 Бюро стандартизації).

**Гіпсові будівельні плити:** Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Innengrund. Бетон: Видалити можливі залишки розділяють речовин.

**Старі покриття матовими дисперсійними фарбами зі стійкістю до навантажень:** Ретельно очистити поверхню. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Quarzgrund, розведеним макс. на 10% матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ.

**Покриття з клейових фарб:** Змити до основи. Нанести покриття ґрунтовки матеріалом Histolith® Spezialgrundierung.

**Поверхні, уражені пліснявою:** Змити цвіль. Після висихання просочити поверхні матеріалом Histolith® Algenentferner і залишити сохнути. Для визначення структури покриття необхідна попередня консультація нашого співробітника відділу продажів або технічного відділу.

Метод нанесення

В залежності від бажаного лесуючого ефекту наноситься щіткою, пензлем, натуральної губкою або шматком тканини.

Структура покриття

**Лесуюче покриття на природних каменях:** Наносяться ґрунтувальне, проміжне і завершальне покриття.

**Декоративні лесуючі настінні покриття:** Сильно і нерівномірно вбираючі або ті, що мають осип піску поверхні ґрунтуються матеріалом Histolith® Silikat-Fixativ, розведеним водою у співвідношенні 2: 1 - 1: 1 залежно від всмоктуючої здатності основи. Нанести ґрунтувальне і проміжне покриття білого кольору, або тоноване в колір лесуючого покриття, матеріалами Histolith® Lasurgrund або Histolith® Außenquarz залежно від бажаної структури. Для завершального покриття залежно від бажаного лесуючого ефекту наносяться 1-3 шари підібраного за кольором матеріалу Histolith® Antik-Lasur. Додаванням матеріалу Histolith® Silikat-Fixativ, розведеного водою в пропорції 2: 1, регулюється прозорість лесування.

Витрата

~ 80 - 100мл / м<sup>2</sup> на один шар на гладкій основі. На шорсткуватих поверхнях відповідно більше. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення на відповідних об'єктах.

Умови застосування	<b>Нижня межа температури при нанесенні покриття:</b> +8 ° С для матеріалу, основи та циркуляційного повітря.
Період висихання	При 20 ° С і відносній вологості повітря 65% після 12 години поверхня суха і готова до фарбування, після 24 годин стійка до дощу.
Очищення інструментів	Одразу ж після використання промити водою.
Вказівки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Щоб уникнути утворення стиків наноситься методом «мокре по мокрому» за один прохід.</li><li>■ Не підходить для горизонтальних або похилих поверхонь, що піддаються впливу води.</li><li>■ Забороняється застосовувати під дією прямих сонячних променів, при високих температурах, сильному вітрі, гранично високої вологості повітря, густому тумані, дощі.</li><li>■ При необхідності встановлювати мережі або брезентові тенти.</li><li>■ Бути обережним при нічних заморозках.</li></ul> <p><b>Заходи щодо захисту поверхні:</b> Ділянки, прилеглі до поверхонь, на які буде наноситися покриття, обов'язково обклеїти. Особливо це відноситься до скла, виробів з кераміки, лакофарбових покриттів, клінкерної цегли, природного каміння, металу і дерева.</p>

## Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт. Професійний користувач може запросити паспорт безпеки матеріалу.</li></ul>
Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	для категорії даних продуктів (кат. А / а): 30 г / л (2010). Цей продукт містить менше 10 г / л ЛОС.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 E-Mail: info@caparol.ua