

# Silikat Fassadenfarbe

Дисперсно-силикатная фасадная краска для минеральных поверхностей



## Описание продукта

### Область применения

Готовая к применению, устойчивая к загрязнениям, для нанесения высокоукрываистых минеральных покрытий для наружных и внутренних работ.

В качестве заключительного покрытия в теплоизоляционных системах Capatect Standard A, B; для бетона без покрытия; дисперсионных штукатурках, дисперсионных лакокрасочных покрытий, минеральных старых и новых штукатурок, обладающих несущей способностью.

### Свойства

- готовая к применению
- водоотталкивающая
- атмосфероустойчивая
- высокая диффузия водяного пара
- щелочеустойчивая
- очень хорошая укрывистость
- экологически чистая.
- 

### Упаковка

Ведро 10 л.

### Цвет

**База 1** – белая (возможно тонировка ColorExpress)

**База 3** – транспорент (только под тонировку ColorExpress)

### Степень глянца

Матовая

### Хранение

В прохладном, но не ниже + 5°C и не выше +35°C помещении на поддонах. Закрыт от прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 24 месяца с даты изготовления.

### Технические данные

- |  |   |
|--|---|
| ■ Максимальная величина зерна:   | < 100 мкм                                   |
| ■ Плотность:   | База 1 - 1,45 г/см <sup>3</sup> .           |
| ■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха S <sub>d</sub> H <sub>2</sub> O: | EN ISO 7783-2) - макс. 0,14 м               |
| ■ Водопроницаемость (w):   | 0,1 кг/(м <sup>2</sup> час <sup>1/2</sup> ) |



## Применение

Подготовка подложки	Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой, способной нести нагрузку. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, необходимо удалить, выбоины оштукатурить. С помощью клящей массы Capatect Standard Dämmkleber 175, можно выровнять небольшие неровности поверхности, при этом толщина слоя не должна превышать 1 см. Выравнивающие штукатурки можно обрабатывать только после достаточного твердения и сушки. Сильно впитывающие и пористые поверхности необходимо загрунтовать грунтом SilikatGrund.
Подготовка материала	Silikat Fassadenfarbe готовая к применению. Содержимое ёмкости тщательно перемешать низкооборотистым смесителем до получения однородной массы. При необходимости разбавить грунтом SilikatGrund для регулировки консистенции не более чем 10% от массы для устройства первого слоя и не более 5% от массы, для финишного покрытия.
Метод нанесения	SilikatFassadenfarbe нанести равномерным слоем при помощи кисти, валика или методом безвоздушного нанесения.
Расход	Около 140 мл/м2 - на 1 слой гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. Необходимое количество слоёв – 2. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия применения	Во время нанесения и сушки, температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +8 С и выше + 30 С. Не выполнять работы под прямыми солнечными лучами, сильном ветре, тумане, дожде, осадков. Не смешивать с другими материалами, красками, грунтовками и растворителями.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 С и относительной влажности воздуха 65 %, поверхность может поддаваться следующей обработке через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности, время сушки соответственно увеличивается. После нанесения Fassadenfarbe на подложку, для защиты от дождя во время высыхания необходимо строительные леса покрыть тентом или защитной сеткой.
Чистка инструментов	Сразу после применения помыть рабочий инструмент водой.

## Замечание

Указания для безопасного применения	Материал является вредным для водных организмов. При длительном присутствии в водоёмах может привести к вредному воздействию. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы и в почву. Не допускать контакта с кожей.  В случае контакта с кожей и глазами, немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.  В случае попадания в организм, немедленно обратиться к врачу.  Хранить в недоступном для детей месте.  Необходимо провести мероприятия по защите прилегающих поверхностей, стёкла, керамики, лакированных поверхностей, клинкерного кирпича, натурального камня, металла, дерева покрытого лазурью или эмалью. Брызги и потёки грунтовки на поверхностях сразу смыть водой.
Утилизация	SilikatFassadenfarbe предназначена для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.
Декларация состава	Затвердевшие остатки материала можно утилизировать как строительный мусор в соответствии с немецким кодом отходов EAK 17 07 04 (смешанные отходы сноса и строительства).
Техническая консультация	Силикат калия, дисперсия на основе калиевого жидкого стекла и синтетических смол, пигменты, минеральные наполнители, добавки, вода.  В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех оснований, встречающихся на практике.
Центр обслуживания	Если требуется применить продукт на основании, не указанные в данной Технической информации, следует обратиться к нашим техническим сотрудникам.  Телефон: +380 44 379 06 91 Факс: +380 44 379 06 85 E-Mail: info@caparol.ua

## Техническая информация · Выпуск: Февраль 2019

Все советы и инструкции по нанесению, описанные в данном документе, основаны на нашем практическом опыте. В силу того, что у каждого объекта свои особенности, мы не можем нести ответственность за их содержание. Эти инструкции не освобождают покупателя/мастера по нанесению от ответственности за качество выполненных работ и от обязательности проверки материала на пригодность. Этот документ является переводом немецкой Технической Информации. ДП "Капарол Украина" ул. Алма-Атинская, 35-а · г. Киев · 02092 · Тел. +38 044 379 06 91 · E-Mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua) · Интернет-страница [www.caparol.ua](http://www.caparol.ua)