

# Silikon Fassadenfarbe

Силиконовая фасадная краска экстра-класса для наружных и внутренних поверхностей.



## Описание продукта

Область применения	<p>Готовая к применению, водоотталкивающая, устойчивая к загрязнениям, силиконовая фасадная краска экстра-класса для наружных и внутренних работ.</p> <p>В качестве заключительного покрытия теплоизоляционных системах CapatectStandardA, B; для бетона без покрытия; дисперсионных штукатурках, дисперсионных лакокрасочных покрытий, минеральных старых и новых штукатурок, обладающих несущей способностью.</p>								
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ без растворителей</li> <li>■ готовая к применению</li> <li>■ защищает фасады от поражения водорослями и грибами</li> <li>■ гидрофобная</li> <li>■ износостойчивая</li> <li>■ экологически чистая</li> </ul>								
Упаковка	Ведро 10 л.								
Цвет	<p><b>База 1</b> – белая (возможно тонировка ColorExpress)</p> <p><b>База 3</b> – транспарент (только под тонировку ColorExpress)</p>								
Степень глянца	Матовая								
Хранение	<p>В прохладном, но не ниже + 5°C и не выше +35°C помещении на поддонах. Закрыт от прямых солнечных лучей.</p> <p>Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке 24 месяца с даты изготовления.</p>								
Технические данные	<table border="0"> <tr> <td>■ Плотность:</td> <td>1,5 г/см<sup>3</sup>.</td> </tr> <tr> <td>■ Величина максимального зерна:</td> <td>&lt; 100 мкм</td> </tr> <tr> <td>■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdCO<sub>2</sub>:</td> <td>EN ISO 7783-2) - макс. 1,04 м</td> </tr> <tr> <td>■ Водопроницаемость (w):</td> <td>0,2 кг/(м<sup>2</sup> час<sup>1/2</sup>)</td> </tr> </table>	■ Плотность:	1,5 г/см <sup>3</sup> .	■ Величина максимального зерна:	< 100 мкм	■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdCO <sub>2</sub> :	EN ISO 7783-2) - макс. 1,04 м	■ Водопроницаемость (w):	0,2 кг/(м <sup>2</sup> час <sup>1/2</sup> )
■ Плотность:	1,5 г/см <sup>3</sup> .								
■ Величина максимального зерна:	< 100 мкм								
■ Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха sdCO <sub>2</sub> :	EN ISO 7783-2) - макс. 1,04 м								
■ Водопроницаемость (w):	0,2 кг/(м <sup>2</sup> час <sup>1/2</sup> )								

## Применение

Подготовка подложки	<p>Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой, способной нести нагрузку. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, необходимо удалить, выбоины оштукатурить. С помощью клящей массы CapatectStandardDämmkleber175, можно выровнять небольшие неровности поверхности, при этом толщина слоя не должна превышать 1 см. Выравнивающие штукатурки можно обрабатывать только после достаточного твердения и сушки. Сильно впитывающие и пористые поверхности необходимо загрунтовать грунтом UniGrund.</p>
---------------------	---



Подготовка материала	Silikon Fassadenfarbe готовая к применению. Содержимое ёмкости тщательно перемешать низкооборотистым смесителем до получения однородной массы. При необходимости разбавить водой для регулировки консистенции не более чем 10% от массы для устройства первого слоя и не более 5% от массы, для финишного покрытия.
Метод нанесения	Silikon Fassadenfarbe нанести равномерным слоем при помощи кисти, валика или методом безвоздушного нанесения.
Расход	Около 150 мл/м <sup>2</sup> - на 1 слой гладкой поверхности Необходимое количество слоёв – 2. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия применения	Во время нанесения и сушки, температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +5 С и выше + 35 С.  Не выполнять работы под прямыми солнечными лучами, сильным ветре, тумане, дожде, осадков.  Не смешивать с другими материалами, красками, грунтовками и растворителями.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 С и относительной влажности воздуха 65 %, поверхность может поддаваться следующей обработке через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности, время сушки соответственно увеличивается.  После нанесения SilikonFassadenfarbена подложку, для защиты от дождя во время высыхания необходимо строительные леса покрыть тентом или защитной сеткой.  Після нанесення SilikonFassadenfarbена основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно покрити будівельні ліси тентом або захисною сіткою
Чистка инструментов	Сразу после применения помыть рабочий инструмент водой.

## Замечание

Указания для безопасного применения	Материал является вредным для водных организмов. При длительном присутствии в водоёмах может привести к вредному воздействию. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы и в почву. Не допускать контакта с кожей.  В случае контакта с кожей и глазами, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.  В случае попадания в организм, немедленно обратитесь к врачу.  Хранить в недоступном для детей месте.  Необходимо провести мероприятия по защите прилегающих поверхностей, стёкла, керамики, лакированных поверхностей, клинкерного кирпича, натурального камня, металла, дерева покрытого лазурью или эмалью. Брызги и потёки грунтовки на поверхностях сразу смыть водой.  SilikonFassadenfarbene предназначена для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.
Утилизация	Затвердевшие остатки материала можно утилизировать как строительный мусор соответствии с немецким кодом отходов ЕАК 17 07 04 (смешанные отходы сноса и строительства).
Декларация состава	Дисперсия на основе синтетических и силиконовых смолы, пигменты, минеральные наполнители, добавки, вода.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех оснований, встречающихся на практике.  Если требуется применить продукт на основании, не указанные в данной Технической информации, следует обратиться к нашим техническим сотрудникам.
Центр обслуживания	Телефон: +380 44 379 06 91 Факс: +380 44 379 06 85  E-Mail: info@caparol.ua