

Capadecor® Stucco Eleganza

Дисперсійна шпаклівка для отримання напів-глянцевої поверхні з металевим ефектом.



Опис продукту

Сфера застосування

Напів-глянцева фарба, дисперсійна шпаклівка, що тонується, для декоративного оздоблення внутрішніх стін.

Властивості

- Проста у нанесенні
- Характерний малюнок
- Ефективна та надійна технологія обробки

Упаковка/Розмір тари

■ 2,5 л

Колірні відтінки

Кремово-білий металевий

Тонування:

Тонується машинним способом з допомогою ColorExpress у різні відтінки Caparol 3D.

Тонований матеріал перед нанесенням добре перемішати.

Незвичний малюнок залежить від обраного відтінку шпаклівки та від обраної техніки нанесення.

При нанесенні на суміжні ділянки рекомендуємо продукт з окремих партій перемішати для уникнення відмінності у відтінках.

Ступінь глянцю

Шовковисто-глянцева

Зберігання

В холодному місці, але не на морозі.

Технічна характеристика

- Щільність: бл. 1,2 г/мл.

Додаткові продукти

- AkkordSpachtel fein
- Capadecor DecoGrund

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2
+	+	○	-	-

(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна



Застосування

Придатні основи

Внутрішні поверхні мінеральних штукатурок групи PII, PIII, гіпсу та оздоблювальних штукатурок розчинної групи PIV, гіпсокартон, гіпсові плити та бетонні поверхні.

Поверхня повинна бути сухою, чистою, міцною, вільною від розділяючих речовин.

Дотримуйтесь Правил проведення будівельно-підрядних робіт, Частина С, DIN 18363, п. 3.

Для підготовки поверхні, будь ласка, зверніться до технічної інформації № 650.

Підготовка основи

Грубі поверхні, стіни і стелі з гіпсокартону, поверхні з підвищеним впливом бічного світла повинні бути підготовлені відповідно до 4 рівня якості. Після висихання здійснюється компенсуюче проміжне шліфування з зерном макс. Р200 - 240. Для вирівнювання вибраючої здатності і для боротьби з пилом виконати покриття CapaSol LF.

Основи, які вже майже відповідають Q4 рівню якості, як описано в розділі "Базове покриття", безпосередньо покрити Capadecor DecoGrund.

Метод нанесення

Грунтувальне покриття:

У якості ґрунтувального покриття використовувати Capadecor DecoGrund у відтінку фінішного покриття та розгладити венеціанським шпателем. Не повинно бути ніяких глибоких та різких ударів шпателем.

Проміжне покриття:

Stucco Eleganza потрібно наносити на великих площинах «мокре по мокрому» венеціанським шпателем. Таким чином, уникається надмірне затягування поверхні.

При нанесенні Stucco Eleganza валиком з коротким ворсом потрібно мінімум два покриття та на завершення розгладжування венеціанським шпателем. Матеріалу повинно бути нанесено так багато, щоб можна було розгладити перед затягуванням.

Фінішне покриття:

Фінішне покриття здійснюється таким же чином, що й проміжне покриття. Тут вирівнювання повинно здійснюватись з урахуванням почерку робочого на поверхні.

Розбавлення

Stucco Eleganza використовується нерозбавленою.

бл. 50 - 70 мл/м²/прохід. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.

Умови застосування

Нижня температурна межа:

+5 °C для основи та навколошнього середовища .

При +20 °C та 65 % відносній вологості після бл. 30 - 60 хвилин висихання поверхні . Суха та готова до навантаження через 1 - 2 дні. При більш низькій температурі та більш високій вологості повітря період висихання збільшується.

Ми рекомендуємо використовувати при нанесенні валик з коротким ворсом (10 - 12 мм) а також венеціанський шпатель. Шпатель попередньо відшліфувати (зерно 400-600).

Одразу після використання помити водою з мілом.

Вказівки по очищенню:

Провести попереднє випробування на пробній поверхні зразка. Зміни на поверхні, що викликані очищеннем, не можуть бути усунуті. На поверхні Stucco Eleganza може виникати легкий ефект письма. Це головним чином залежить від кольору покриття.

Примітки

Вказівки для безпечноного застосування (Станом на момент друку)

Тримати подалі від дітей. Під час нанесення та висихання забезпечити вентиляцію. Їсти, пити та курити під час використання продукту забороняється. При потраплянні в очі чи на шкіру, негайно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми та ґрунт. Очистити інструменти відразу після використання водою з мілом. Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні.

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

Детальна інформація: Див. паспорт безпеки.

Утилізація

В утилізацію віддаються тільки повністю порожні ємкості. Рідкі залишки здавати в пунктах збору старих лаків/фарб, утилізації сухих залишків продукту у вигляді відходів будівництва або побутового сміття.

Gis-код

M-DF02

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

поліакрилат-/полівініл ацетат, мінеральні наповнювачі, вода, аддитиви, консерванти (метил бензизотіазоліон)

Центр обслуговування клієнтів

Тел.:+38 044 379 06 91

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: September 2017

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.